

无底涂处理高透明硅胶按键表面专用滴胶

产品名称	无底涂处理高透明硅胶按键表面专用滴胶
公司名称	深圳淳昌硅橡胶有限公司
价格	130.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇华南城M14栋126号
联系电话	86-075589636178-808 13411883910

产品详情

淳昌无底涂处理高透明硅胶按键表面专用滴胶

一、产品介绍

g1160a/b高透明硅橡胶为无色透明的油状液体，硫化后成为透明的有机硅胶。可在-65 ~ 200

温度范围内长期保持弹性，它具有优良的电气性能和化学稳定性能、耐水、耐臭氧、耐气候老化、憎水、防潮、防震、无腐蚀,且具有生理惰性、无毒、无味、易于灌注、能深部硫化、线收缩率低、操作简单等优点，在电子工业上广泛用作电子元器件的防潮、偷运、绝缘的涂覆及灌封材料，对电子元件及组合件起防尘、防潮、防震及绝缘保护作用。

二、应用及特点

本产品适用于固体硅胶电子按键、硅胶键盘表面保护专用滴胶；不需要底涂处理表面，能和按键表面有很好的粘附着性，有效的保护好表面字符，耐磨。此产品防水性能特别好，已广泛应用于汽车，摩托车，电动车防盗遥控器上；产品粘度适中，高温快速硫化，透明性高，粘接性好，耐热，耐水，防水性好。

三、技术指标

外观	a组份为无色透明流动液体 b组份为无色透明流动液体
混合粘度pa.s	5000

使用比例	a b = 1 1
可操作时间25	3小时
可操作时间40	1.5小时
先一次加温固化100	30分钟
再二次加温固化150	60分钟
拉撕强度mpa	5.1
撕拉强度n/mm	21
伸长率 %	180
硬度(类型 ° a)	55a
体积电阻 瓦,cm	1×10^{15}
介电强度kv/mm	20

四、使用说明

本产品将a、b组份按（重量比）1：1配合调匀，并真空20分钟排泡。

硫化温度及时间：先一次加温固化100 \30分钟;再二次加温固化150 \60分钟;注意点在产品上不能有气泡！有气泡可以用针头去掉；25 ° c/1-5小时(仅作参考值，请视实际操作为准)。

根据用量，现配现用，以免浪费胶料，本胶料也可配入各种色料，搅拌混合均匀，真空20分钟脱泡后即可点胶使用。

五、包装

本产品包装为20kg/桶包装，室温下贮存6个月，使用过程中水、杂质、缩合型硅橡胶的有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可能影响胶的固化，使用时不能混入这些杂质。

六、运输

按非危险品运输。