

面料超强增深柔软剂MCH-6090A

产品名称	面料超强增深柔软剂MCH-6090A
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

超强增深柔软剂mch-6090a

【作用机理】

是运用独特的有机硅乳化技术研制出的氨基改性有机硅增深剂，柔软剂。主要用做纺织增深、柔软剂，提供优于传统氨基改性有机硅增深剂、柔软剂极其出色的滑爽性。

【用途】

用于棉及棉混纺品的针织和机织物、棉的斜纹布和灯心绒织物、粘胶纤维和醋酸纤维、深黑色或深蓝色的涤纶机织物的增深柔软剂。

【特性】

赋予织物极佳的增色效果，尤其对于由黑色和深蓝色分散染料或活性染料处理的深色织物；乳化剂含量极低，因此可以提高织物的干磨色牢度和湿磨色牢度，降低染料或颜料的迁移；显著增强织物的撕裂强度和弹性；极佳的热稳定性和耐剪切性；经济实用，用量极低；永久性耐水洗效果。

【物理性能】

外观： 清澈无色液体

ph 值： 5-6

离子性： 非/弱阳离子

溶解性： 任意比例水稀释

【应用工艺】

mch-6090a的稀释是十分简单的，只要用30 温水或冷水并加入适量的mch-6090a，搅拌便可注入使用液中。由于mch-6090a不可以在碱性液体中处理，所以本公司介绍各客户用软水并加入0.5 -1.0 ml/l的醋酸，调整轧液的ph值4-6之间，其效果便十分良好，并达到柔软和平滑效果。

常规的工艺如下：

1、浸轧 干燥 固化连续法

mch-6090a 10-40g/l

轧余率 65-80%

温度 常温

烘干及固化 100 -120

2、浸渍工艺

mch-6090a 1.0-3.0%(o.w.f)

浴比 1 : 10

温度 常温

时间 10-20分钟

烘干 100 -120