

耐低温 阻燃PC 基础创新塑料(南沙) 1414-111透明PC 聚碳酸酯

产品名称	耐低温 阻燃PC 基础创新塑料(南沙) 1414-111透明PC 聚碳酸酯
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	29.30/千克
规格参数	基础创新塑料:基础创新塑料(南沙) 1414:1414-111 上海:上海
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

1414

聚碳酸酯#防弹胶|PC

沙伯基础 (原GE)

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

密度 1.19 g/cm ISO 1183

成型收缩率

(水平方向) 0.4-0.8 %

(垂直方向) 0.4-0.8 %

吸水率 0.35 % ISO 62

机械性能额定值单位测试方法

屈服拉伸强度 55 MPa ASTM D638

拉伸强度 50 MPa ASTM D638

断裂伸长率 98 % ASTM D638

屈服伸长率 6 % ASTM D638

弯曲强度 92 MPa ASTM D790

弯曲模量 2230 MPa ASTM D790

洛氏硬度 121 R ASTM D785

IZOD缺口冲击强度 ASTM D256

(23) 865 J/m

(-30) 774 J/m

电气性能额定值单位测试方法

体积电阻率 > 1.E+15 Ohm.cm ASTM D257

表面电阻率 > 1.E+15 Ohm ASTM D257

相对电阻率 (100Hz) 2.68 ASTM D150

介电消散因子 (100Hz) 0.0012 ASTM D150

热性能额定值单位测试方法

维卡软化温度 145 ASTM D1525

热变形温度 ASTM D648

(0.45Mpa) 139

(1.82Mpa) 124