

海虹环氧过渡漆45182

产品名称	海虹环氧过渡漆45182
公司名称	宁波市北仑区漆锐涂料有限公司
价格	19.00/公升
规格参数	
公司地址	宁波市北仑区
联系电话	0574-82892312 18067147780

产品详情

老人牌环氧过渡漆45182

固化剂98180

特 性#147;老人"牌环氧过渡漆45182是一种双组份低温固化改性聚酰胺加成物固化的环氧漆

用 途在船舶漆和工业漆配套中作为环氧漆和物理干涂层之间的过渡漆在船舶漆配套中

本品也可作为旧防污漆的封闭底漆

使用温度干燥条件下最高使用温度为80

物理参数

颜色/色号黄灰色/25150

漆 面哑光

体积固体含量 $46 \pm 1\%$

理论涂布率4.6米²/升以100微米干膜计

闪 点: 23

比 重1.3公斤/升

指 触 干 约6小时(20)

完全固化7天(20)

挥发性有机化合490克/升

物含量(v.o.c):

施工说明

混合比率基料45187 固化剂98180=4 1(体积比)

施工方法无空气喷涂刷涂补涂

稀释剂08450 08450

(最大用量) 5% 5%

混合使用时间3小时(20)

喷 孔0.58毫米

喷出压力20.0兆帕

(无空气喷涂资料仅供参考实用时可以调整)

工具清洗“老人”牌工具清洗剂99610

漆膜厚度湿膜225微米

干膜100微米见备注

重涂间隔最小6小时20

最大防污漆3天20 水线以上部位的其它面漆根据油漆配套规定

安 全小心使用本品使用前和使用时,请注意包装标签上的安全事项此外,还应参考老

人牌公司材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规避免吸入溶

剂蒸汽皮肤和眼睛不得接触本品禁止吞服必须采取预防措施防火防爆及保护

环境只可在通风良好的情况下施工本品

“老人”牌环氧过渡漆45182

产品说明(续)

表面处理新钢材喷砂至sa2.5级若需要临时保护可用适当的车间底漆最后喷涂前应

将储存和制造期间破损的车间底漆及污染物彻底清理掉喷砂底漆可用规定的老

人牌环氧漆

维修用适当的清洁剂去除油脂等高压淡水清洗掉盐份和其它污物

如用作过渡漆喷砂处理或动力工具清理掉全部的锈迹和其它松散物质磨平边角

扫除残余物用规定的老人牌环氧漆见备注补涂至完整漆膜厚度

若用作旧防污漆的封闭漆用高压淡水彻底清洗或喷洗如需要以去除防污漆的

析出层确保层间附着力脆弱的旧漆层确实已经清除掉

施工条件只能在施工和固化得以正常进行的-10 以上温度条件下使用本品表面温度油漆

本身的温度也必须在此温度以上施工表面必须干燥清洁温度高于露点以避免冷

凝在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够的通风

先涂油漆按规定先涂老人牌环氧漆或经过良好清理的旧防污漆层

加涂油漆防污漆或按规定加涂物理干油漆

备 注漆膜厚度可根据使用目的和部位调整漆膜厚度这将改变干燥时间和重涂间隔

正常干膜范围为75~125微米作为封闭漆典型的干膜厚度范围为50~75微米

可能需要稀释以使成膜良好

漆膜厚度/加涂油漆本品的设计目的是用防污漆以任何正常的规定的总漆膜厚度

重涂而不是用高性能环氧涂料重涂对以本品作为一部分的油漆配套的维修可

用老人牌环氧漆45880补涂并与周围完好漆膜有部分重叠

重涂表面必须完全干净以确保漆膜间的附着力尤其在重涂间隔较长时用适当

的清洁剂去除一切灰尘油脂等再用高压淡水冲洗用淡水冲洗掉盐份另外

必须去除由于长时间暴露引起的退化表面层可用水喷射去除退化表面层如使用

得当水喷射也可以取代上述清洗方法为检查表面清洗质量可在小块面积做试

验

如对清洗过程是否适当有疑问可以再薄薄施涂一度本品

注 意本品仅适用于专业用途