

面料低温练染宝

产品名称	面料低温练染宝
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

低温练染宝

【用途】

棉纤维上含有果胶质、蜡质、灰分及少量的色素等天然杂质,它们的存在使棉具有疏水性,阻碍了染料的渗透和扩散。在染色前时必须将它们通过煮练、漂白工序予以去除,以保证棉的润湿、渗透性和白度,为后续染色、印花、整理创造必要条件。

棉针织物低温练染宝是将传统棉类织物练漂工艺(双氧水、烧碱、精练剂、氧漂稳定剂和螯合分散剂等,练漂温度必须在98--100 下进行),改为练染宝在60-80 间温度下进行间歇浸渍式低温练漂;再降温到染色温度直接染色,漂染加工时间比传统工艺缩短,耗能、耗水和成本大大降低,减少因高温练漂而产生的织物死结印,特别适用于练染一浴二步加工,缩短加工时间,达到提高效率的目的。

【物化性能】

外观:无色至浅黄液体

p h 值: 7.0 ± 0.5

溶解性:极易溶于水

相容性:阴离子型,可与非离子型和阴离子产品配合使用。

【产品特点】

1) 工艺缩短，节约时间：

练染一浴二步：第一步练漂60-80 间温度下处理45—60分钟，，冷却到入染温度，直接进入染色。明显工艺缩短，节约时间。

2) 节约能源：节约练漂用汽，节约练漂用水,节汽、节水、节电、节减排污量可达50%以上。

3) 不影响染色质量：毛效能保证，而且均匀，能保证染色质量；虽然杂质去除较少，但对染色鲜艳度影响较少，特别是中深色。染色后吸水性好。

4) 失重少。

5) 该产品所用药剂均属环保型，不含多聚磷酸钠和有毒物质，无aox问题。

【使用方法】

棉类针织物浸渍法：

低温练染宝：3-5 g/l

60—80 × 45--60分钟—不放水或放一半水或全放水—（冷却）—入染。

【贮 存】密闭存放于阴凉通风干燥处，通常情况下保存6个月。

【包 装】125kg塑料桶