

福州无烟煤、无烟煤滤料

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 福州无烟煤、无烟煤滤料 |
| 公司名称 | 北京中航豫泓环保技术有限公司 |
| 价格 | 100.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区楼梓庄皮村 |
| 联系电话 | 86-01057197058 13811799428 |

产品详情

福州无烟煤、无烟煤滤料 人人是人才，赛马不相马——中航的人才观 李敬民 —phone —13811799428
—010-57197058—qq:17611583547

精制无烟煤滤料采用山西优质白煤，经精选加工而成。外观光泽度好，机械强度高，化学性能稳定，在酸性、中性、碱性水中都不溶解。

无烟煤滤料的理化指标：

分析项目 测试数据 分析项目 测试数据

固定碳 (c) 85% 孔隙率 53%

磨损率 0.35% 密度 1.57g/cm³

破碎率 0.68% 堆密度 0.947g/cm³

盐酸可溶率 0.98% 不均匀系数 k₈₀ 2

硫含量 (s) 0.05% 铜含量 (cu) 0.025%

锌含量 0.04% 其它重金属含量不超过国家饮用水标准

烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎，粉，筛等工艺

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

- 1、机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（按重量计）。
- 2、化学性能稳定，不含有毒有害物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。我厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.98%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。
- 3、粒径级配合理，比表面积好。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。
- 4、粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径按重量计不大于2%。

无烟煤滤料技术要求【无烟煤滤料】

- 1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。
- 2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³,不大于1.6g/cm³。
- 3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。
- 4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

【无烟煤滤料】的粒径

- 1、用于生活饮用水的无烟煤的粒径范围为：0.8-1.2mm、1.2-2mm;工业用水无烟煤的粒径范围为：1-2mm、2-4mm、4-6mm。
- 2、在各种粒径范围的无烟煤中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。