

化学镀铜引镀剂

产品名称	化学镀铜引镀剂
公司名称	泰州市高港区西姆莱斯贸易有限公司
价格	140.00/升
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市高港区刁铺镇许河路
联系电话	0523-86901569 13775680345

产品详情

xmls-2 化学镀镍镀液的特点：

镀液稳定性好，可循环使用 8 - 10 周期（ mto ）。镀液具有较快的沉积速度，最高镀速可达 20um/h。镀层外观全光亮，镀层拥有很高的表面光洁度和镜面光亮度。镀液深镀能力强、均镀能力强。镀层孔隙率低，15um 无孔隙，耐腐蚀能力强。镀层拥有较高的硬度和耐磨性，有良好的抗变色能力。镀层为非晶态、非磁性 ni—p 合金。主要应用于要求外觀光亮，兼具耐磨性和耐腐蚀能力的产品上。

二xmls-2化学镀镍镀层的性能指标：(1)、磷含量：7~10%（wt）(2)、密度：7.8~8.1g/cm³(3)、镀态硬度：500~600hv(0.1)(4)、热处理后硬度：950~1100hv(0.1)(5)、熔点：860~880

(6)、结合力：400~500mpa

(7)、镀液能在钢铁、铸铁、合金钢、不锈钢、铜合金和铝合金上上镀。三、镀液的工作参数：1、温度：85—90 最佳温度为 85 ± 2 2、ph 值：4.4—5.0 最佳 ph 值为 4.6—4.8（用 ph 值 3.8—5.4 的精密试纸）3、装载量：0.5—2.5dm²/l 最佳装载量为 1dm²/l 4、沉积速度：15—18um/h 5、ni²⁺ 浓度为 5.0—6.0g/l，工作液为 5.5 g/l。