

钢筋阻锈剂价格李

产品名称	钢筋阻锈剂价格李
公司名称	北京佳合天成新技术有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号B006(路庄桥西)
联系电话	86-01056256297 13426242387

产品详情

t-16钢筋阻锈剂

厂家直销电话：010-56256297,13161189532 李勇

qq:995851453 网址：<http://www.tecai360.com>

【我们承诺以诚信、品质、服务的经营理念,以最快的速度、最优惠的价格,全心全意为您服务】

【诚信打造品牌、品牌赢得市场】

【金牌品质、客户至上】

产品特点 t-16钢筋阻锈剂掺入混凝土中可以阻止或延缓钢筋锈蚀，从而延长结构寿命，在国际分类中，属于“掺入型”（dci）。该产品适用于普硅和矿渣水泥配制的混凝土，对粉煤灰、矿渣粉、硅灰和常用的减水剂有较好的相容性。本产品对引气剂有选择性；在25℃以上使用时，有明显早强，促凝作用，并有坍落度损失方面的影响，必要时可采取缓凝措施。它在钢筋表面形成致密的保护层，当有害离子（如Cl⁻）侵入混凝土结构中，它能有效的抑制、阻止和延缓钢筋锈蚀的电化学反应过程，从而延长钢筋混凝土结构的使用寿命。 主要技术指标 性能试验项目标准指标实测值 防锈性：

1、盐水浸蚀试验无锈电位0~250mv无锈电位-179mv 干湿冷热（60次）无锈无锈

电化学位移试验合格合格 对混凝土性能影响试验1、抗压强度不降低125%（对比基准组）

2、抗渗性不降低110%（对比基准组） 初凝时间/min-60~+120（对比基准组）-50（对比基准组）

注：检验依据：yb/t9231-98《钢筋阻锈剂使用技术规程》 使用范围 按《钢筋阻锈剂使用技术标准》（yb/t9231-98）和其它设计规范要求执行。本品主要用于以氯盐为主的腐蚀环境，如海工与沿海工程、使用海砂以有氯盐腐蚀的工业建筑等。 混凝土性能指标：含气量 4% 泌水率之比 100%

凝结时间差(初、终凝)-90~+120min 抗压强度比 100% 28d收缩率比 135%

检验符合国家行业标准：1、《钢筋阻锈剂使用技术规程》（yb/t9231-98）。 试验项目规定指标

盐水浸渍项目无锈蚀 干湿冷热循环试验（60次）无锈蚀（空白明显锈蚀）

钢筋锈蚀电化学试验无锈蚀 2、《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（jtj275-2000）。

使用说明 1、推荐掺量为：

（1）一般工业民用建筑、桥梁等轻微腐蚀环境，推荐掺量建议为4~8kg/m³。

（2）海港工程、沿海建筑等重度腐蚀环境，推荐掺量建议为8~12kg/m³。 2、将本品与水泥、集料同时加入搅拌机内进行干搅，搅拌均匀后再加水进行搅拌，并适当延长搅拌时间，确保混凝土搅拌均匀。 3、与其它外加剂复合使用时，应先做混凝土试配，以确定其适应性；不得使用引气型减水剂。配制混凝土所用原料应符合《建筑用卵石、碎石》gb/t14685-2001和《建筑用砂》gb/t14684-2001。

注意事项 1、一般采用干掺法，也可溶于拌合水中（包括部分不溶物）。一定要搅拌均匀，可适当延长搅拌时间。本品略有减水作用，可在保持原流动度的情况下适当减水。

2、在与其他外加剂共用时，应先行掺加本品，待与水泥（混凝土）均匀混合后再加入其他外加剂。 3、本品在高质量混凝土中才能更有效地发挥作用，必须遵守相关规范和设计规定，先做混凝土配合比试验，确保混凝土质量与密实性。 4、纳入钢筋阻锈剂的相关规程、规范：《工业建筑防腐蚀设计规范》、《海工混凝土结构设计规范》、《盐渍土建筑规程》、《公路工程外加剂规范》等。

包装储运 1、本品为50公斤/袋，无毒不燃，可按一般货物运输。 2、储存期一年，如有轻微吸潮结块可溶于水中使用，在运输、储存过程中应避免雨淋、受潮，阴凉通风保存，远离易燃易爆物，严禁明火；操作人员宜佩戴口罩、橡皮手套。