

地面蜂窝麻面漏筋怎样修补

产品名称	地面蜂窝麻面漏筋怎样修补
公司名称	天津华千建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工贸园区
联系电话	86-02258136632 15022497239

产品详情

ecm环氧修补砂浆

产品特点：

- 1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。
- 2、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

联系电话：18920103848 13784880063张经理

- 3、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。
- 4、热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

产品用途

- 1、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复。
- 2、用于混凝土建筑物的蜂窝、露筋等缺陷修补以及补强与加固处理。
- 3、用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。
- 4、用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。
- 5、用于耐酸砖粘贴。
- 6、粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

物理性能指标：

检测项目	性能指标	检测结果
抗折强度 (mpa) 28d	6.0	6.94
抗压强度 (mpa)	7d	25
	28d	> 20
中性化抵抗性 (mm) 28d	< 5.0	1.8
粘结强度 (mpa)	常温常态28d	> 1.0
	冷热反复28d	> 1.0
透水量 (g)	< 20	15
24h吸水量 (g/m ³)	< 1000	525
吸水系数 (kg/cm ² · h ^{0.5})	< 0.5	0.32

施工工艺

一、基面处理：

对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

二、材料配制：

1、打开包装桶盖，检查内装a料、b料、c料均无破损、漏洒、受潮结块现象，每桶中的装配比例为a料：b料：c料=1：3：16。

2、搅拌配料时，先将a料和b料按照1：3的比例倒入桶中搅拌混合均匀，然后边搅拌边缓慢加入c料，直至搅拌成均匀的胶泥状。

三、施工说明：

1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用。

2、参考用量约为 $1700\text{kg}/\text{m}^3$ 。

注意事项

1、配制好的胶液应在45分钟内用完，严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。

2、a料和b料存放时间较长后会出现轻微分层现象，使用前应先摇匀方可使用。

包装储运

1、标准包装规格为： $20\text{kg} \pm 1\text{kg}/\text{桶}$ ，不燃、不爆，可按一般货物运输。

2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。