

批发PEI板 , ULTEM , PEI板 , 进口PEI板

产品名称	批发PEI板 , ULTEM , PEI板 , 进口PEI板
公司名称	深圳市富佳旺塑胶绝缘材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	PEI板:PEI板 PEI板:PEI板 PEI板:PEI板
公司地址	深圳市龙岗区布吉镇
联系电话	86-075584666569 18926043638

产品详情

-深圳市富佳旺塑胶绝缘材料有限公司-

联系电话 : 0755-84666569 18926043638刘小姐

产品描述 :

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

比重 astm d-792 1.31 g/cm³

吸水率 24hr astm d-570 0.16 %

成型收缩率-flow 3.18mm astm d-955 0.2 %

洛氏硬度 r-scale astm d-785 121

拉伸屈服强度 astm d-638 161 mpa

拉伸断裂伸长率 astm d-638 3 %

弯曲模量 astm d-790 8960 mpa

弯曲屈服强度 astm d-790 228 mpa

悬臂梁缺口冲击强度 3.18mm astm d-256 85.4 j/m

悬臂梁无缺口冲击强度 3.18mm astm d-256 480 j/m

热变形温度 0.45mpa, unannealed astm d-648 210

热变形温度 1.8mpa, unannealed astm d-648 213

线膨胀系数-flow astm d-696 0.00002 cm/cm/

体积电阻率 astm d-257 1.0e+16 ohmcm

介电强度 astm d-149 25 kv/mm

pei板 pei板颜色：琥珀色（透明深黄色）

规格尺寸：1-100mm*510/610*1000/1220mm

pei板：中文聚醚酰亚胺板，英文名称 polyetherimide，属于非结晶性塑料。是一种无定型的高性能聚合物，是用无定形pei(聚醚酰亚胺)所制造的工程塑料经过挤出机高温挤出而成。目前常用的pei板是采用美国ge的原料（商品名ultem），1972年美国ge公司开始研究开发pei。

pei板的主要特性：具有最佳之耐高温及尺寸稳定性，以及抗化学性、阻燃、电气性、高强度、高刚性等。不仅有高机械效能，还拥有极佳的耐热及化学稳定性能（连续使用温度大约 170℃），以及高尺寸稳定性和蠕变强度。在高温下具有高的强度、高的刚性、耐磨性和尺寸稳定性。不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度，氧指数为47%，燃烧等级为ul94-v-0级。

pei板的密度为1.28~1.42g/cm³，玻璃化温度为215℃，热变形温度198~208℃，可在160~170℃下长期使用，允许间歇最高使用温度为200℃。pei具有优良的机械强度、电绝缘性能、耐辐射性、耐高低温及耐疲劳性能和成型加工性；加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性目的在其热塑塑料中独一无二的抗扭强度，使其成为小型钢制切削零件的廉价替代品。

pei板的应用领域：pei板具有优良的综合平衡性能，卓有成效地应用于电子、汽车、电机和航空等工业部门，并用作传统产品和文化生活用品的金属代用材料。一般用在微具 / 公共饮食业、分析仪器、医疗设备、电信、模制互连件（mtd）、汽车照明、飞机内部件、hvac/流体处理等。

pei耐水解性优良，因此用作医疗外科手术器械的手柄、托盘、夹具、假肢、医用灯反射镜和牙科用具。

现状：目前国内pei板没有厂家生产，主要依靠进口。产地有德国、美国、日本等地。

高级塑料板材的食品和生物适应性：

食品适应性 食品适应性 生物适应性，高级工程塑胶制品。

