LOCA液态光学胶

产品名称	LOCA液态光学胶
公司名称	中山市金仙电子科技有限公司
价格	500.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省中山市坦洲镇同胜工业区
联系电话	0756-6231719 15019569493

产品详情

loca光学胶8820系列

8821紫外光loca光学胶	8822紫外光loca光学胶	8823紫外
单组份，uv365nm，固化速度快 低粘度，低硬度，不黄变，透光率高 不含卤素，表干性好，耐化学性能优异 用于电容式触摸屏盖板玻璃和ito玻璃之间贴合 包装规格：1kg/瓶 12瓶/箱	单组份，uv365nm，固化速度快 中粘度，低硬度，不黄变，透光率高 不含卤素，表干性好，耐化学性能优异 用于电容式触摸屏盖板玻璃和ito玻璃之间贴合 包装规格：1kg/瓶 12瓶/箱	单组份，uv365nm，固 中高粘度，低硬度， 不含卤素，表干性好， 用于电容式触摸屏盖 包装规格：1kg/瓶 12瓶/箱

loca光学胶8820系列性能参数

型号	外观	粘度 mpa · s gb/t 2794	密度 g/cm3 gb/t 13354	固化后 折射率	硬度 邵氏e	接着强度 mpa 玻璃/玻璃	断裂伸长率 % gb/t 528		体 is

8821	无色透明	120~180	0.96	1.51	30~35	2.1	350		
8822	无色透明	1600~1800	0.96	1.51	35~40	2.1	350		
8823	无色透明	3400~3600	0.96	1.51	35~40	2.1	350		

注：粘度温度范围：25°C 硬度：80s*100mw/cm2 接着强度：50s*100mw/cm2 断裂伸长率：50s *100mw/cm2 体积收缩率：80s*100mw/cm2