ZJ-R12 分散匀染剂，优良的染料分散性

产品名称	ZJ-R12 分散匀染剂，优良的染料分散性
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

zj-r12　分散匀染剂

【技术指标】

外日观：棕黄或棕红色液体

离子性：阴离子

pha值：6～8（1%水溶液）

溶解性：易溶于水

【主要成分】

特种表面活性剂

【性能及特点】

1. 本品具有优良的染料分散性，初期缓染性；

2. 低起泡性，能防止织物在运行中因多泡而引起漂浮打结造成的染花等染疵；

3. 本品能与非离子、阴离子表面活性剂同浴使用，不可与阳离子表面活性剂混用。

【适用范围】

适用于涤纶织物、锦纶织物、聚丙烯纤维织物的高温高压染色助剂，同时也适用于天然纤维染色及羊毛织物染色用助剂。

【应用工艺】

1. 染色工艺：

纱线：40°C入染，1.5°C/min升温至90°C，1°C/min升温温到130°C，保温染色30-40min，降温到80°C时，排液水洗。

针织物：60°C入染，
1.5°C/min升温至80°C，然后1°C/min升温到130°C，保温染色30min，降温到90°C（30min内）排液水洗。

机织物：60°C入染，1.5°C/min升温至100°C，1°C/min升温到130°C-135°C保温染色40-50min，缓慢降温到90°C排液还原清洗，清水洗净。

2. 分散染料染涤纶和涤棉纱卡织物时的染液配方

分散染料 x 冰醋酸 0.2-0.5ml/l

zj-r12分散匀染剂 0.5～1.5 g/l

3. 纱线染色 zj-r12分散匀染剂 0.5～1 g/l

4. 针织物染色 zj-r12分散匀染剂 1～1.5 g/l

【包装贮存】

*125kg内衬膜塑料桶包装或根据客户要求包装；

* 存放于阴凉干燥通风处，常温下保质期12个月。

重要声明：以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。