

福建两布一膜厂家

产品名称	福建两布一膜厂家
公司名称	德州东方土工材料股份有限公司
价格	4.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 15953441355@163.com

产品详情

两布一膜(英文名：two cloth one membrane)是以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布(短纤土工布、长丝土工布、编织布)复合而成的土工防渗材料。

两布一膜的主要功能：

- 1、集防参与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。
- 2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。
- 3、排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。
- 4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。

两布一膜参数规格：

标准参数执行国家，宽幅1-6米，克重300-2600克/平。

400克两布一膜标准参数：单位面积质量：400g,断裂强度：5kn/m,断裂伸长率：30-100%，cbr顶破强力：1.1kn，撕破强力：0.15kn，剥离强度：6n/m。

500克两布一膜标准参数：单位面积质量：500g,断裂强度：7.5kn/m,断裂伸长率：30-100%，cbr顶破强力：1.5kn，撕破强力：0.25kn，剥离强度：6n/m。

600克两布一膜标准参数：单位面积质量：600g,断裂强度：10kn/m,断裂伸长率：30-100%，cbr顶破强力：1.9kn，撕破强力：0.32kn，剥离强度：6n/m。

700克两布一膜标准参数：单位面积质量：700g,断裂强度：12kn/m,断裂伸长率：30-100%，cbr顶破强力：2.2kn，撕破强力：0.4kn，剥离强度：6n/m。

800克两布一膜标准参数：单位面积质量：800g,断裂强度：14kn/m,断裂伸长率：30-100%，cbr顶破强力：2.5kn，撕破强力：0.48kn，剥离强度：6n/m。

900克两布一膜标准参数：单位面积质量：900g,断裂强度：16kn/m,断裂伸长率：30-100%，cbr顶破强力：2.8kn，撕破强力：0.56kn，剥离强度：6n/m。

1000克两布一膜标准参数：单位面积质量：1000g,断裂强度：18kn/m,断裂伸长率：30-100%，cbr顶破强力：3.0kn，撕破强力：0.62kn，剥离强度：6n/m。

两布一膜的适用范围：

环保环卫工程：如生活垃圾填埋场，污水处理厂，有毒有害物处理场，危险品仓库，厂房等。

水利土木工程：河\湖\水库\堤坝防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等。

市政工程：地铁，建筑物的地下工程和屋顶蓄水池，屋顶花园防渗，污水管道内衬等。

园林绿化：人工湖，池塘，高尔夫球场的水塘底衬，护坡等。

石化：化工厂，炼油厂储油池防渗防污，化学反应池，沉淀池的内衬，二次衬层。

矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、尾矿坝防渗防污等。

交通设施工程：公路的基础加固，涵洞的防渗。

农业：水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗。

水产养殖业：鱼塘，虾池的内衬等。

两布一膜施工工艺：

最好采用埋入法铺设。土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能。施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设，铺设时不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，最后在所铺的两布一膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽力避免石块直接砸在上，最好是边铺膜边进行保护层的施工。两布一膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青（厚2mm）粘接，以防该处发生渗漏。施工接缝处理是一个关键工序，直接影响防渗效果。一般接缝方式有：搭接：搭接宽度宜大于15cm；热焊：宜于稍厚的土工膜基材，焊缝搭接宽度不小于5cm。

两布一膜售后服务

我公司郑重作出如下服务承诺：

- 1、本公司的两布一膜产品从设计、生产到服务都严格按照is9001-2000版质量体系要求来操作。
- 2、本公司根据工程情况建立重点档案，及时对有关质量疑问的两布一膜产品进行跟踪监测，并及时进行有关服务。
- 3、为施工单位提供各类土工材料的施工等参考方案。
- 4、可无偿按要求对施工人员进行两布一膜材料施工技术。

5、若施工单位需要，我们可派员指导进行施工安装。

6、我公司可为工程提供充足的配件和焊接设备。