乙烯基酯树脂NB106

产品名称	乙烯基酯树脂NB106
公司名称	青岛佳创新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区长城南路6号3号楼421室
联系电话	0532-67731434 18660208608

产品详情

供应：各种品牌乙烯基树脂，应用领域：船舶，防腐工程，管道，地坪，脱硫塔等

一、　树脂简介

nb-106是通用型双酚a环氧乙烯基树脂，具有使用温度高（120°C）、耐腐蚀性能优异、力学性能好的特点。适用于frp拉挤、手糊等成型工艺，可用于制作拉挤各种frp棒管、型材、格栅、光缆增强芯以及其它玻璃钢产品。

二、　树脂性能及指标

项 目	单 位	测试结果	测试标准
外观	无	淡黄色透明液体	目视
酸值	mgkoh/g	<15	gb/t2895-82
固体含量	%	61±3	gb/t7193.3-87
粘度25°C	pa.s	0.40±0.1	gb/t7193.1-87

凝胶时间	min	20±10	gb/t7193.6-87

备注：固化条件为25°C水浴，100g树脂中加2g过氧化甲乙酮和1g异辛酸钴溶液。

三、　树脂固化后性能

项 目	单 位	测试结果	测试标准
外观	无	浇铸体无缺陷	目视
巴氏硬度	ba	≥40	gb/t3854-83
热变形温度	°C	≥120	astm d648
断裂延伸率	%	≥4.1	astm d638
拉伸强度	mpa	≥67.1	astm d638
拉伸弹性模量	mpa	≥3270	astm d638
弯曲强度	mpa	≥118	astm d790
弯曲弹性模量	mpa	≥3353	astm d790

四、　包装及储存条件

nb-106采用全新金属烤漆桶包装，每桶净重200公斤。在低于25°C下储存期为4个月，储存时需避免阳光直射并远离热源。使用之前应避免打开包装。 nb-106为易燃品，应远离明火。使用时注意参阅有关手册。