

耐化学性 PA66 美国首诺 22HSP高韧性 耐热性PA66 高强度 耐磨 高刚性 尼龙66 铭汇供应

产品名称	耐化学性 PA66 美国首诺 22HSP高韧性 耐热性PA66 高强度 耐磨 高刚性 尼龙66 铭汇供应
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	29.50/千克
规格参数	首诺:首诺 22HSP:22HSP 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

22HSP

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

美国首诺

产品用途:具备基本工程特性的注塑应用场合

填充物:注塑

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.14 g/cm ISO 1183

模具收缩率 ISO 294-4

(2mm,平行) 1.4 %

(2mm,垂直) 1.6 %

吸水率 ISO 62

(23 ,24hrs) 1.1 %

(23 ,50%湿度) 2.4 %

机械性能额定值单位测试方法

屈服拉伸强度 83 MPa ISO 527

断裂伸长率 40 % ISO 527

拉伸模量 3000 MPa ISO 527

弯曲模量 2900 MPa ISO 178

抗弯强度 35 MPa ISO 178

夏比缺口冲击强度 ISO 179

(23) 6.6 KJ/m

(-30) 5.3 KJ/m

电气性能额定值单位测试方法

绝缘强度 20 KV/mm IEC 60243

体积电阻率 4 ohm-cm × 10 IEC 60093

热性能额定值单位测试方法

熔点 260 ISO 3146

热变形温度 ISO 75

(1.82MPa) 70

(0.45MPa) 200

阻燃性 V-2