

901树脂 棕黄澄清液体 耐腐蚀FRP制品 防腐工程 电厂脱硫防腐

产品名称	901树脂 棕黄澄清液体 耐腐蚀FRP制品 防腐工程 电厂脱硫防腐
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	密度:1.04 ± 0.01 固含量:55 ± 1% kg/L 胶化时间:15-25分
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	15307169873

产品详情

901树脂 901乙烯基树脂高性能、标准型产品性能指标：外观 棕黄澄清液体 密度 1.04 ± 0.01 粘度 $450 \pm 100\text{cps}$ (LVT#3-60rpm/25) 固含量 $55 \pm 1\%$ kg/L 胶化时间：15-25分
(55%MEKPO：1.2%，6%辛酸钴：0.4%，100%DMA：0.05%，温度：25 水浴) 包装：20KG/200公斤/铁桶
用途：1) 适合制造化学储罐、管件及各类制程设备；2) 大部分FRP成型法它都适用，如缠绕成型、手糊积层成型、喷射成型、拉挤成型、离心注型及各种防腐内衬工程或涂料加工等。
3) 用于化工、电子、有色冶炼、电力脱硫等行业的重防腐工程

901树脂

901乙烯基树脂高性能、标准型产品性能指标：

外 观 棕黄澄清液体

密 度 1.04 ± 0.01

粘 度 $450 \pm 100\text{cps}$ (LVT#3-60rpm/25)

固 含 量 $55 \pm 1\%$ kg/L

胶化时间：15-25分

(55%MEKPO：1.2%，6%辛酸钴：0.4%，100%DMA：0.05%，温度：25 水浴)

乙烯基树脂的应用

- 1、制作耐腐蚀FRP制品，如玻璃钢槽罐、管道、塔器以及耐腐蚀格栅等。
- 2、防腐蚀工程，如水泥基或铁基玻璃钢衬里、高耐腐蚀地坪，高强度FRP制品，如玻璃钢型材、体育用品、FRP船艇等。
- 3、重防腐玻璃鳞片涂料、鳞片胶泥。
- 4、其他如UV油墨、重防腐工业地坪等。
- 5、电厂脱硫防腐，耐高温，耐强酸强碱。
- 6、化工车间工作台耐酸碱防腐等。