

JS-SW无碱速凝剂

产品名称	JS-SW无碱速凝剂
公司名称	庐江县晶石特种建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县矾山镇钟山社区
联系电话	0769-23062518 13827293188

产品详情

产品概述

js-sw无碱速凝剂的主要成分为硫酸铝，本品无氯、无碱，对钢筋无腐蚀，适应性广使用后混凝土粘聚性好，回弹率低，具有后期强度无损失等优点，是我厂最新开发的一种环保型液体速凝剂。

技术指标

- 1、本品为浅黄色液体。推荐掺量3-7%（以水凝重量计）。应更具水泥成分差异调整。
- 2、本品喷射回弹率低于10%，后期强度不降低，有利于节约原材料。

匀质性指标

项目	指标
外观	黄色液体
密度.g/ml	1.23-1.35
固体含量.%	30-35
ph值	4-6

混凝土物理力学性能

项目	出厂技术指标	国家标准(一等品)
----	--------	-----------

净浆凝结 (min)	初凝	4	5
	终凝	10	12
1天抗压强度 (mpa)		7	6
28天抗压强度比 (%)		95	70

应用技术要求

- 1、本品对水泥适应性广，使用前请对工程所用水泥进行最佳掺量试验。
- 2、本品在拌砼时推荐减少10%用水量，将减下的水用于速凝剂稀释，有利于改进喷射砼的和易性，提高工作面流动度，使砼表面光洁美观。
- 3、将拌合砼送入喷射机，在喷咀处加入速凝剂。
- 4、水泥存放过久或施工条件差时，须适当增加掺量。
- 5、本品与减水剂复合使用，效果更佳，可满足高标准号喷射混凝土要求。

包装与储存

- 1、本品呈微酸性，应避免和碱性材料混合存放。
- 2、应存放于干燥通风处，有效期半年。
- 3、本产品采用塑料包装，每桶250kg或协议包装。

注意事项

- 1、使用前充分搅拌，效果更佳。
- 2、施工人员应配带好防护用品。如接触皮肤，立即用清水冲洗。
- 3、每次使用完毕，应将设备清洗干净。