

指标名称	三氧化铝含量	二氧化钠含量	静态吸水量	比表面积m ² /m ³	孔容积ml/g	磨损率	点压碎强度cn颗	容重t/m ³
测试数据	96%	0.5	15%	300	0.35	0.6	85	0.75

活性氧化铝包装说明：25公斤/袋，带内膜精致密封袋 也可按客户要求。

活性氧化铝质量说明：按客户指定地点按期交货，保证质量，提供技术指导。

活性氧化铝运输说明：汽运。

《温县祥源净水材料厂》电话：0371--53739681.传真：0371--53739681 手机：13523008230 13938208032
 技术qq:1026613624 在线采购：942361857 专业生产各种净水活性炭、净水滤料、净水填料、净水药剂等。
 。欢迎咨询订购、质量保证、按订货量报价。