

AB胶 1小时干AB胶

产品名称	AB胶 1小时干AB胶
公司名称	深圳市华益胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华街道建辉路121号信伟大厦509
联系电话	86-075528063395 13682399061

产品详情

一、技术参数 外观：无色透明液体

a剂粘度：10000~12000cps b剂粘度：8000~10000cps 配 比：1：1（重量比）

可使用时间：100g × 25 20分钟 表干定位时间50~60小时，初期硬化时间1.5小时

完全固化时间（25℃）：24小时 拉伸 强度 mpa：

36 ~ 38 剪切 强度 mpa：25 ~ 27 二、性能：一小时ab

胶是由高活性环氧树脂、快速固化剂为主体原料，经先进工艺改性合成的双组份（a、b）反应型快固结构胶粘剂，本品可用于金属、陶瓷、玻璃、木材、工艺品、橡胶、硬质塑料、石材、复合材料等同种或异种材料间的粘接固定和密封防护。 一、产品特点：

- 1、产品混合粘度适中，无刺激性气味，环保无毒害；
- 2、a、b两组份混合后，不需严格计量，室温可快速固化；
- 3、固化物粘接强度高、韧性好，收缩率低，抗冲击、耐震动；
- 4、固化物耐酸碱、水、油介质性能优良，耐高温和耐大气老化性好。 三、使用方法：

需粘合的物体表面应保持干燥、清洁，胶液不宜一次混合过多，将a、b两组份按配比要求，充分混合调拌均匀后即可使用，建议混合后的胶液控制在30-40分钟内用完，涂胶后50-60分钟可定位，180分钟达到最高强度的50%左右，24小时后达最高强度。 四、注意事项：

- 1、a、b两组份混合后，务必调拌均匀，以免影响固化；
- 2、b组份开启后要保持密封，以防吸潮影响固化效果；
- 3、混合在一起的胶量越多，其胶化时间越快；

- 4、工作环境要注意通风，使用时尽量避免物料与皮肤接触；
 - 5、在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错；
 - 6、本品非危险品，可按一般化学品材料运输，运输途中不得损坏包装、倾斜或倒置；
 - 7、本品需在通风、避光、阴凉、干燥处密封存放，贮存期为一年，过期经试验合格，可继续使用。
- 五、包装规格： 10组/箱（2kg/组） 2kg/组