

粗细两种氟碳漆专用腻子（光面腻子）

产品名称	粗细两种氟碳漆专用腻子（光面腻子）
公司名称	郑州华荣建筑材料有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	86-037113838003712 13733817557

产品详情

氟碳漆专用腻子

一、产品说明

hr—f1氟碳漆专用腻子分hr—1厚涂型找平腻子、hr—2柔性抗裂腻子、hr—3氟碳漆专用光面腻子三种。实现了柔性逐层渐变。

hr—1厚涂型找平腻子

：适合于基层平整度差或对平整度要求高的工程找平。粘结强度高，柔韧抗裂，耐水性好，施工方便，填充找平性好。优质石英砂与有机胶粉协同作用，有良好的憎水、透气性。

hr—2柔性抗裂腻子

：采用高柔性进口乳胶粉配合多种功能助剂与无机凝结材料配合而成的薄涂型腻子具有良好的柔韧性、抗裂性、耐水性，填充墙体微细孔洞，尤其适合保温、金属漆等抗裂要求高的外墙涂装工程。

hr—3氟碳漆专用光面腻子

：既有刚性腻子的好砂磨性，又有弹性腻子的柔韧性、吸油量低、吸漆均匀、光滑细腻、附着力强、透气性好、施工性好；具有良好的抗渗、耐水性，适用于各种金属漆、氟碳金属漆仿铝塑板涂装工程。

二、使用说明

- 1、确保基层清洁，无油脂、灰尘、污垢、风化物、泥土等杂物。墙面含水率<10%，ph值<10。
- 2、使用时按粉：水约1：0.4比例用电动搅拌器充分搅拌均匀，放置5分钟后可用。
- 3、混合好的腻子建议3小时内用完，高温天气2小时内，视实际情况适当加水调节稠度，超时干固的腻子

禁止使用。

4、按照hr—1厚涂型找平腻子——hr—2柔性抗裂腻子——hr—3氟碳漆专用腻子的顺序施工，腻子实干后方可进行下遍腻子批刮，最后一遍腻子实干后，方可进行下道工序施工

三、注意事项

- 1、本品阴凉干燥处贮存，严禁受潮。
- 2、施工温度5--40℃，空气相对湿度<80%。
- 3、施工后12小时内避免避免雨淋及霜冻。