

## 施敏打硬3000RS

产品名称	施敏打硬3000RS
公司名称	上海松进商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁山路1050号巨丰商务中心315室
联系电话	86-02156110220 18816621282

## 产品详情





聚烯烴	ppx	10	5																	
	處理劑ppx-3	< 1	-																	200ml

【rx系列操作時間與接著強度】

操作時間(秒) 剪切強度(n/mm<sup>2</sup>)

品名 被接著材	3000rx		3000rxf				3000rxl			3000
	5	13.0	5	13.0	5	13.0	5	14.0	15	
鋼	5	13.0	5	13.0	5	13.0	5	14.0	15	
鋁	3	11.0	3	11.0	5	11.0	5	11.0	15	
銅	3	10.0	3	10.0	5	10.0	5	10.0	15	
鉻	3	10.0	3	10.0	5	10.0	5	10.0	15	
abs	2	5.0*	2	5.0*	2	5.0*	3	5.0*	3	
壓克力樹脂	10	6.0*	10	6.0*	20	6.0*	25	6.0*	30	
聚苯乙烯ps	5	4.0*	5	4.0*	10	4.0*	10	4.0*	20	
硬質聚氯乙烯	3	5.0*	3	5.0*	3	5.0*	3	5.0*	5	

電木	5	7.0*	5	7.0*	5	7.0*	10	7.0*	15
尼龍	5	6.0*	5	6.0*	5	6.0*	10	6.0*	15
聚碳酸酯pc	5	10.0*	5	10.0*	5	10.0*	10	10.0*	15
nr	1	0.5*	1	0.5*	1	0.5*	2	0.5*	3
cr	1	0.7*	1	0.7*	1	0.7*	2	0.7*	3
sbr	1	0.6*	1	0.6*	1	0.6*	1	0.6*	3
nbr	1	0.7*	1	0.7*	1	0.7*	2	0.7*	3
epdm	1	1.1*	1	1.1*	1	1.1*	1	1.1*	3
tpe	3	1.8*	3	1.8*	5	1.8*	5	1.5*	10

\* 材質破壞；tpe為olefinic thermoplastic elastomer

### 【dx系列剝離強度】

剝離強度(n/mm)

品名	3000dxl	3000rxh
被接著材		
鋼板(研磨)	1.96	3.12

鋼板	1.16	2.76
鋁	3.12	3.12
不銹鋼	1.16	3.52
銅	0.80	1.56
鋅	1.56	1.96

有需要的老板请联系王先生：1881624282 施敏打硬 cemedine 3000rs 瞬间胶

3000rs 电机、电子、自动车部件、玩具、多孔质材料的粘接 无色透明 20g

3000super 3000superk 3000rp 3000rs 3000rx 3000rxf 3000rxl 3000rxm 3000rxh 3000dxl 3000dxll 3000dxl 3000dxh 3000 jelly 3000速硬化 jelly 3000木工 3000木工500 fancy wood 3000 for fancy wood 3000 石材 ppx 處理劑 ppx-3 3000dxl 3000rxh

特長 1. 快速固化 瞬間接著劑是所有接著劑裡固化速度最快的。

在常溫下僅需幾秒鐘時間即可固化。 2. 廣泛且優異的接著性能

可廣泛的使用在不同類型的塑膠、橡膠與金屬 材質上。

提供有如環氧樹脂接著劑般的優異接著力。 3. 方便且簡單使用

單液型接著劑，無需另外使用硬化劑及促進劑，僅需一滴即可完成膠水塗布與

固定。 4. 無溶劑型接著劑

瞬間接著劑僅有少許的固化收縮率，不含對工作環境有危害的有機溶劑。 用途