

华荣彩色饰面砂浆高效外墙饰面材料

产品名称	华荣彩色饰面砂浆高效外墙饰面材料
公司名称	郑州华荣建筑材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	86-037113838003712 13733817557

产品详情

彩色饰面砂浆

郑州华荣建材公司的彩色饰面砂浆为水泥基砂浆涂料，适用作建筑物内外墙装饰，可创造性地制造朦砂面、及其他凹凸立体图案,具有色彩质感自然、视觉柔和、成本低及易施工等特点。本产品为目前国际流行的纯天然矿物装饰砂浆，在发达国家已广泛代替涂料和瓷砖应用于建筑物的内、外墙装饰。通过采用不同的施工方法和工具，可形成各种颜色和纹理的立体装饰效果。

应用领域

适用于高档楼盘及别墅的外墙饰面及娱乐场所、餐厅等个性化墙面或外墙外保温系统终饰层，饰面层表面也可涂刷其他涂料。

产品特性

- 1、造型方便，可营造从平面到立体等多种造型。
- 2、耐碱，耐冲击，耐洗刷，耐沾污，具有自洁功能。
- 3、透气，防水，抗冻融，收缩率小。
- 4、施工简便快速，省工省料。
- 5、无毒、无味、无污染，安全环保。
- 6、保水性好、粘结力强，对基材具有良好的粘结性，不开裂、不爆裂、不起壳、不脱落，产品的强度和硬度随时间逐渐增强。

- 7、抗渗效果好，具有低吸水性及耐水性。
- 8、具有良好的透气性，能确保墙体的干爽。
- 9、颜色多样，色彩淡雅,立体感强,令内外墙面装饰更趋完美。

基面处理

基面应结实平整、干燥洁净、无油污及其它松散物。

操作工艺

- 1、将水倒入容器,然后再将粉剂慢慢倒入水中（边将粉剂倒入水中边搅拌效果更佳），用电动搅拌器充分搅拌成无结块、均匀膏糊状，若胶浆静置2~3分钟后再搅拌1~2分钟更好。
- 2、为节约彩色饰面砂浆的用量，可先用搅拌好的彩色砂浆浆料在基面上批刮一遍，然后在其干固的表面上进行喷涂施工或辊涂施工等艺术效果的施工。批刮的彩色砂浆的浆料配合比可为：彩色砂浆粉剂：水=1：0.33-0.36, 根据实际可适当调整用水量。
- 3、根据所需的艺术效果，选择合适的施工工艺和施工工具。

1) 喷涂彩色砂浆浮雕压花效果施工工艺 混合比例(重量比)：彩色砂浆：水=1：0.36-0.40（根据实际浮雕效果可适当调整用水量）。用喷枪把搅拌好的砂浆喷到墙上，空气压力应为0.5-0.8mpa。喷涂时喷枪宜与墙面垂直，喷枪距墙面距离一般为300-450mm，实际距离可根据所需喷涂的浮雕颗粒的大小可进行调整。喷涂时宜控制喷枪移动的速度，尽量将所需的浮雕效果一次性喷涂完成。涂层厚度一般为1.5-2.0mm。彩色砂浆胶浆喷上墙20-40分钟（根据天气情况）后可进行滚桶轻轻压平（艺术效果为平压浮雕）。

2) 辊涂彩色砂浆施工工艺：
混合比例(重量比)：彩色砂浆：水=1：0.36-0.40（根据实际辊涂效果可适当调整用水量）。用滚筒将搅拌好的彩色砂浆胶浆辊涂到墙上。根据所需的艺术效果选择所需的滚筒的规格，滚筒表面纹理越小，用水量越大，辊涂后纹理效果越平滑。辊涂施工时注意辊涂均匀，当达到所需效果后，就不要反复辊涂。以免局部涂层过厚。涂层一般厚度为1.5-2.5mm。

3) 批刮彩色砂浆施工工艺：混合比例(重量比)：彩色砂浆：水=1：0.36 用腻子抹刀直接将搅拌好的彩色砂浆胶浆批刮到墙上，根据实际需要，可分两遍进行批抹。批抹时宜用注意均匀，一般涂层厚度为1.5-2.5mm。

- 4) 完成后，自然养护1-2天（根据天气情况）即可进行喷涂彩色砂浆防污罩面剂处理。

注意事项

- 1、本产品宜在5°c~40°c的环境下施工。禁止在下雨的情况下施工。
- 2、施工前应先确认基面的垂直度及平整度。
- 3、切忌把已干固的胶浆加水混合使用。加水量可以根据现场气候情况在10-20%范围内调整，但同一建筑或项目加水量必须一致。

3、各种艺术造型效果不同，具体施工问题请咨询本公司有关部门及人员。

产品贮存

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期6个月。

执行标准：jc/t1024-2007 《建筑饰面砂浆》