

混合型自结纹施工规范

产品名称	混合型自结纹施工规范
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 全塑型塑胶跑道:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

混合型自结纹施工规范

第一步：基础检查：检查内容：强度：如强度不合格另行处理；养护：基础须养护合格，同时新基础须酸洗；表面：表面如有浮浆或突出部分，须打磨平整；积水：重大积水建议先处理再施工。伸缩缝：须有合理的伸缩缝。

第二步：测量面积：测量场地面积，咨询材料数量，计算出单位消耗量，如觉得材料数量不够，及时与客户沟通解决方案。

第三步：底涂施工：将防水底涂和稀释剂按5:1的比例搅拌均匀，用滚筒涂敷在水泥基面上，结合基础情况，底涂胶水的用量为0.15-0.2KG/m²。

第四步：底层摊铺：将底层PU料按A04:B04:催化剂=1:4:0.002的比例搅拌均匀，然后加入底层颗粒再次搅拌均匀，颗粒数量 PU料总量的40%，通过加入稀释剂调整稀稠度；建议采用钢管施工法施工，同时须调整好底层施工厚度，队长须每天清查材料消耗量，避免材料数量不够。

第五步：流平层摊铺：将PU料按A04:B04:催化剂=1:4:0.002的比例搅拌均匀，倒在底层上，用专业工具刮平，须确保平整度，无积水。

第六步、面层喷涂：将自洁纹面料按Z-02A：Z-02B=1:2的比例搅拌均匀，然后加入面料总量的10%石英砂或15%红胶粉，通过加入一定的稀释剂调整稀稠度；用专业喷涂机喷涂（顺时针和逆时针各一遍），自洁纹面料不需要添加催干剂。

第七步、跑道划线：按规范要求划出每条功能线，线条清晰，无缺项无毛边现象。

第八步、场地清扫：场地完工后须将场地清扫干净。

注意事项：

- 1、沥青基础则不需要防水低涂，但建议做沥青密封层，用SF168、108胶水、水泥、石英砂按1:2:25:25的比例均匀搅拌后，刮在沥青表面即可，干固后即可施工。SF168用量约为 $0.25\text{KG}/\text{m}^2$ 。
- 2、因可能导致材料不固化而返工，尽量不能用外购稀释剂，如使用必须做试样后使用。
- 3、催化剂的比例为AB料总和的0.5-2‰，现场须结合气温、湿度而调整，以上为参考。
- 4、水泥基础如果太光滑，须拉毛处理，防止粘接不牢出现脱层现象。