

高粘度POM 美国泰科纳 M25 挤出 注塑 POM 聚甲醛 铭汇供应 POM工程塑料

产品名称	高粘度POM 美国泰科纳 M25 挤出 注塑 POM 聚甲醛 铭汇供应 POM工程塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	泰科纳:泰科纳 M25:M25 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

M25

聚甲醛#赛钢|POM

美国塞拉尼斯

填充物:挤出,注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

密度 1410 kg/m ISO 1183

熔体容积率 2.2 cm³/10min ISO 1133

成型收缩率 ISO 294-4

(纵向) 1.8 %

(横向) 2.2 %

吸水率 (23 ,饱和) 0.75 % ISO 62

吸湿性 (23 ,50%相对湿度) 0.2 % ISO 62

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 (1mm/min) 2460 MPa ISO 527-2/1A

拉伸应力 (5mm/min) 63 MPa ISO 527-2/1A

拉伸应变 (5mm/min) 12 % ISO 527-2/1A

拉伸蠕变模量 ISO 899-1

(1h) 2100 MPa

(1000h) 1100 MPa

弯曲模量 (23) 2430 MPa ISO 178

弯曲强度 (23) 68 MPa SO 178

Charp无缺口冲击强度 ISO 179/1eU

(23) 250 KJ/m

(-30) 190 KJ/m

Charp缺口冲击强度 (23) 9.1 KJ/m ISO 179/1eA

IZOD缺口冲击强度 (23) 8.3 KJ/m ISO 180/1A

热性能额定值单位测试方法

熔融温度 166 ISO 11357-1,-2,-3

热变形温度

(1.8Mpa) 94 ISO 75-1/-2

维卡软化温度 161 ISO 306

线膨胀系数 ISO 11359-2

(纵向) 1.2 E-4/

(横向) 1.2 E-4/