

EPDM篮球场，硅PU篮球场

产品名称	EPDM篮球场，硅PU篮球场
公司名称	成都市天一佳体育用品有限公司
价格	95.00/平方米
规格参数	
公司地址	成都市新都区大丰大天路258号
联系电话	86-02884611678 18215689300

产品详情

篮球场施工方案

1.基础要求：强度达建筑混凝土c25

强度以上，有一定排水坡度（一般横向 8‰，纵向 2‰），2.

切割温度缝：新水泥基础浇筑

后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6×10m

为一方块切割，浇筑施工板块间必须切割温度缝，温度缝宽为5~8 mm，缝深不少于20 mm，（150 mm厚以上混凝土基础缝深不少于30

mm）3. 酸洗。4.

温度缝处理：待基础干燥后，用专用填缝胶涂刷于温度缝两侧，再把可压缩泡棉轻挤满温度缝（减少基础热胀冷缩对填缝材料挤压变形而影响表面效果），露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整，再用填缝胶涂刷于温度缝表面，宽为80~100

mm，厚度为1.5mm，需分二道涂刷，（缓冲基础冷缩时硅pu材料涂层的作用力）铺设较薄场地（<3 mm厚），须把温度缝两边基面（各40~50 mm）磨低1.5~2.0

mm后进行填缝处理（保证铺设后的平整度）

5.底涂：基础干燥后用专用底漆（tb-201

）滚涂于基面，一般分两道滚涂，基础密实度低的需多道滚涂，原则为涂刷后基面形成光亮连续膜为止

。6. 积水处修补：积水处积水深度不超过5

mm的地方用弹性层（tb-002）加石英粉（或滑石粉）按1：1

（重量比），加稀释剂（二甲苯）搅拌均匀，并调节至合适施工稠度，用直尺或刮板涂刮于积水处；若积水深度超过5

mm的地方，应用专用底漆（tb-201）加40~80目砂，按1：6~8

（重量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实。

7.硅pu材料铺设7.1弹性层：弹性层（tb-002

）为

单组份材

料，只需用稀释剂

调节合适施工稠度，用齿刮板涂刮于

基面，每道涂刮厚度不能超过2mm

，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定）直至涂刮到新要求厚度。

7.2加强层：加强层（tb-003

）为单组份材料，施工使用方法与弹性层一致。7.3 面层：面层（tb-205

）为双组份材料，必须按规定比例把a、b

两组份充分搅拌均匀，可加入少量

水调节合适施工稠度，用胶刮板分2~3

道刮涂于加强层表面。表面需粗糙的可以加入 30%面层专用砂，应先将a

组份与专用砂搅拌均匀再加入b

组充分混合均匀后刮

涂。（各类球场面层参考做法：乒乓球、

篮球场：第一道加入30%专用砂，第二道加入15%

专用砂，第三道不加专用砂；网球场：加入30%专用砂分2~3

道刮涂。羽毛球、排球场：不加专用砂分2~3

道刮涂。）面层施工用料必须足量，否则会直接影响使用效果及使用期限。应避免烈日及表面温度过高情况下施工，保证表面效果一、

沥青混凝土基础

1、基础要求 密实度>95%(

中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软

起皮，无波浪等现象)、平整(3m直尺误差 3mm

)，有合理排水坡度(横向<8‰，纵向<2‰)，新基础必须养护不少于28

天，使沥青中低沸点成分挥发，保证球场材料与基础有足够粘结强度及沥青基础本身强度。

2、基面处理 用弹性层（tb—002）加细砂（50~100目）按1：1

（重量比）搅拌均匀，（可加稀释剂调节稠度），用灰刀批刮填平表面空隙。

3、积水处修补：积水处积水深度不超过5

mm的地方用弹性层（tb-002）加石英粉（或滑石粉）按1：1

（重量比），加稀释剂（二甲苯）搅拌均匀，并调节至合适施工稠度，用直尺或刮板涂刮于积水处；若

积水深度超过5

mm的地方，应用专用底漆（tb-201）加40~80目砂，按1：6~8

（重量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实。修补时注意修边，不要让修补后的边高出，若有高出

需打磨平整后方能进行弹性层施工。二、硅pu材料铺设

(一)、弹性层：弹性层（tb-002

）为

单组份材

料，只需用稀释剂

调节合适施工稠度，用齿刮板涂刮于

基面，每道涂刮厚度不能超过2mm

，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10

小时，具体视现场天气情况而定）直至涂刮到新要求厚度。

(二)、加强层：加强层（tb-003）为单组份材料，施工使用方法与弹性层一致。

(三)、面层：面层（tb-205）为双组份材料，必须按规定比例把a、b

两组份充分搅拌均匀，可加入少量

水调节合适施工稠度，用胶刮板分2~3

道刮涂于加强层表面。表面需粗糙的可以加入 30%面层专用砂，应先将a

组份与专用砂搅拌均匀再加入b

组充分混合均匀后刮

涂。（各类球场面层参考做法：乒乓球、

篮球场：第一道加入30%专用砂，第二道加入15%

专用砂，第三道不加专用砂；网球场：加入30%专用砂分2~3

道刮涂。羽毛球、排球场：不加专用砂分2~3

道刮涂。)面层施工用料必须足量，否则会直接影响使用效果及使用期限。应避免烈日及表面温度过高情况下施工，保证表面效果。

(四)、划线

按标准尺寸量

度定位，标出界线位置，用

美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆(tb—207

)涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。tb—207

为双组份材料，必须按规定比例把a、b

两组份充分混合均匀，分两道涂

刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。(五)、注意事项：

1、调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。2

、施工整过程每一道工序施工后8小时内不能有水浸泡。3

、室内场地必须保证良好的通风效果。4、场地铺设后需保持5天以上才能投入使用

成都市天一佳体育用品有限公司是西南地区最专业的最大的人造草坪生产、销售及铺设服务于一体的综合性公司，其主要产品：人造草坪和高尔夫练习用品等。产品低中高档款式齐全、品质优良、价格适中；公司服务周到、信誉良好。

并且承接各种高尔夫果岭工程和人造休闲草坪以及各种运动场所工程项目设计制作，公司有专业的施工队，热忱周到的为您服务。

厂家直销，货源充足、质量过硬、价格实惠！有现货零销与批发，欢迎广大新老客户莅临看样品并可现场提货，谢谢！！。

办公地址：成都市大丰大天路258号

电话:028-84611678

18215689300

客服qq：2216802782

传真:86-028-67167828

分公司地址：重庆市渝北区鸳鸯街道湖月路50号

电话：18908310138 023-60367976

网址：http://www.tianboty.com