沛利双龙盾牌水性强力硅醋乳胶

产品名称	沛利双龙盾牌水性强力硅醋乳胶
公司名称	广州市沛利化工有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街沙涌村岗瓦工业区5号
联系电话	020-39178878

产品详情

沛利双龙盾牌水性强力硅醋乳胶

产品参数

型号:	gjcb98-425	主要成分:	聚硅醋树脂	外观:	乳白
黏度:	适用	成膜条件:	可室温自然干固	胶膜性能:	粘力强 韧性好 硬度高
室温表干时间：	≤4h	室温实干时间:	≤24h	破坏实验:	加压固化48小时以后
胶液ph值:	6.0-7.0	胶膜耐水性:	＞30d	保质期:	12个月以上

产品性能

本产品系采用先进设备和最优的成熟配方，经独创工艺以醋酸乙烯酯为主要原料聚合而成的改性高分子微乳胶。**富含硅元素**
。产品初粘性好
。粘接能力强。干燥速度快。胶
膜韧性好。耐酸碱。耐溶剂。防冻结。

无甲醛。无挥发性有毒溶剂。无重金属。
以水作溶剂，不燃不爆，无毒无味,安全环保。经本乳胶粘接的物品,不潮脱，胶膜耐连续常温水浸时间大于30天。抗水性优异。经久耐用。

适用范围

本产品适用于纸张、木材、布料、皮革+布料等多孔性材料以及金属材料的粘接。特别是用于木板的粘接,单面均匀上胶,表面凉干30-40min后拼合、加压, 室温加压胶合4-6小时即具有超强的粘接效果。

适用行业

纸制品制造业 家具制造业 抗水胶合板制造业 皮革+布料粘接加工业 建筑、居家装修业

使用方法

粘接面应洁净、平整。单面均匀上胶,表面凉干30-40min后拼合、加压,
常温加压胶合4-6小时即具有超强的粘接效果。破坏试验应在粘接物自然干固48h后进行。