

POM 韩国工程塑料 FG2030耐热性 抗蠕变 POM高刚性 中粘度 POM赛钢塑胶原料

产品名称	POM 韩国工程塑料 FG2030耐热性 抗蠕变 POM高刚性 中粘度 POM赛钢塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	工程塑料:工程塑料 FG2030:FG2030 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

FG2030

聚甲醛#赛钢|POM

韩国工程塑料

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

比重 1.62 g/cm ASTM D792

熔体质量流动速率 (190 /2.16kg) 6.5 g/10 min ASTM D1238

吸水率 (Equilibrium,23 ,60%rh) 0.20 % ASTM D570

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 (Yield,23) 157 MPa ASTM D638

拉伸伸长率 (Yield,23) 2.0 % ASTM D638

弯曲模量 (23 ° C) 9590 MPa ASTM D790

弯曲强度 (23 ° C) 216 MPa ASTM D790

IZOD缺口冲击强度 (3.20mm) 95.0 J/m ASTM D256

电气性能额定值单位测试方法

表面电阻率 1.0E+16 ohms ASTM D257

体积电阻率 1.0E+14 ohm · cm ASTM D257

热性能额定值单位测试方法

热畸变温度 (1.8MPa,未退火) 164 ° C ASTM D648

熔融温度 165 ° C ASTM D3418

其它性能额定值单位测试方法

阻燃等级 (0.8mm) HB UL 94