

铭汇供应POM 韩国工程塑料 TC3020注塑 增强级 POM 赛钢 工程塑料

产品名称	铭汇供应POM 韩国工程塑料 TC3020注塑 增强级 POM 赛钢 工程塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	工程塑料:工程塑料 TC3020:TC3020 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

TC3020

聚甲醛#赛钢|POM

韩国工程塑料

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

吸收率 (23C,60%RH) 0.20 % ASTM D-570

熔体流动速率 6 g/10min ASTM D-1238

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.56 ASTM D-792

填充材料含有率 High %

机械性能额定值单位测试方法

洛氏硬度 M84 M scale ASTM D-785

IZOD冲击强度 (Notch 3.2mmt) 4 kgf.cm/cm ASTM D-256

曲折弹性率 (23C) 4.80×10 kgf/cm ASTM D-790

拉伸强度 (23C) 610 kgf/cm ASTM D-638

弯曲强度 (23C) 1000 kgf/cm ASTM D-790

伸缩率 (23C) 7 % ASTM D-638

拉伸冲击强度 (3.2mmt Stype) 40 kgf.cm/cm ASTM D-1822

断裂强度 (2mmt) 490 kgf/cm ASTM D-732

电气性能额定值单位测试方法

表面电阻率 1×10 ASTM D-257

体积电阻率 1×10 .cm ASTM D-257

加工性能额定值单位测试方法

成型收缩率 (3mmt,直径100mm) 1.6 %

热性能额定值单位测试方法

燃烧性 (0.8mmt) HB UL 94

热变形温度 ASTM D-648

(4.6kgf/cm) 163 C

(18.6kgf/cm) 145 C

线膨胀系数 (20C-80C) 6×10^{-5} cm/cm/C ASTM D-696

熔点 (10 ° C/min) 165 C DSC Method