

台湾奇美(华南代理销售)GPPS PG-22

产品名称	台湾奇美(华南代理销售)GPPS PG-22
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾奇美 名称:GPPS 型号:PG-22
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

台湾奇美(华南代理销售)GPPS PG-22

本公司长期供应/ (聚笨乙稀) GPPS/各种型号:欢迎新老顾客随时来电咨询:
(聚笨乙稀) GPPS塑胶原料

GPPS 台湾奇美 PG-22

GPPS 台湾奇美 PG-33

GPPS 台湾奇美 PG-33

GPPS 台湾奇美 PG-383

GPPS 台湾奇美 PG-80N

GPPS 台湾台化 GP5250

GPPS 镇江奇美 PG-33

GPPS 镇江奇美 PG-383

GPPS 镇江奇美 PG-383M

GPPS 台湾台化 GP5500

GPPS 宁波台化 GP5250

GPPS 宁波台化 GP525N

GPPS 宁波台化 GP525N(白底)

GPPS 台湾台达 861N

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG383/台湾奇美

用途：其它

特性备注：特性：高强度，耐热性

重要参数：熔体流动速率:8.5 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 拉伸强度:54 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:80 MPa 硬度:82 维卡

软化点:105 热变形温度:86

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

GPPS为无色、无臭、无味而有光泽的、透明的颗粒。质轻、价廉、吸水性低、着色性好、尺寸稳定性。电性能好。制品透明、加工容易。

工容易。

GPPS可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯但在丙酮中只能溶胀。能耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇及其水溶液的作用

。吸水率低，在潮湿环境中仍能保持其力学性能和尺寸稳定性。电性能优异，体积电阻和表面电阻都很高，且不受温度湿度的影响，也不受电晕放电的影响。耐辐射性能也很好。

响，也不受电晕放电的影响。耐辐射性能也很好。

应用

GPPS可用于日用品、电气、仪表外壳、玩具、灯具、家用电器、文具、化妆品容器、室内外装饰品、果盘、光学零件（如三棱镜

、透镜）透镜窗镜和模塑、车灯、电讯配件、电频电容器薄膜、高频绝缘材料、电视机等集装箱、波导管，化工容器。悬浮聚合

树脂可制成不同密度泡沫塑料，用作绝热、隔音、防震、漂浮、包装材料，软木代用品，预发泡体可作水过滤介质及制备轻质混

泥土，低发泡塑料可制成合成木材做家具等。

成型与注意事项

1. 以55~70度温度干燥2小时。
2. 加工成型过程于模具中顶出时应防龟裂，应选定适合之开关模机械。
3. 成型品或模具之设计应有1~2度以上之退模斜率，模具不得有低陷部分。
4. 成型收缩率为0.45%~0.65%。
5. 注塑温度段为190~215度，第二段为185~210度，第三段为180~205度，第四段为160~180度。
6. 螺杆转速为70~150rpm，模具温度为30~80度，背压为10~20KG，注射压力为7.0~20Mpa.
7. 挤出成型时一般采用的螺杆长径比L/D为17~24，以空气冷却，挤塑温度为160~200度。吹塑成型时可采用注塑和挤塑，制得的

型胚进行吹塑，吹塑压力一般为0.343Mpa。