

橡胶手感漆丝印油墨 橡胶表面油墨 耐RC橡胶油墨

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 橡胶手感漆丝印油墨 橡胶表面油墨 耐RC橡胶油墨 |
| 公司名称 | 深圳市荣彩油墨有限公司 |
| 价格 | 400.00/罐 |
| 规格参数 | 品牌:荣彩油墨 印刷方式:胶印,丝印,移印,网印 着色力:100 (%) |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井镇新二村新二工业区红巷路2号 |
| 联系电话 | 18038073659 13316465858 |

产品详情

eta橡胶系列油墨

1、油墨特性，平光〔也可做高光〕，遮盖力强，流平性好，附着力强。

2、适用材料：各种喷过橡胶漆〔强性漆〕的表面丝印，移印。

3、技术参数：

- a. 过网性能：100t—140t网纱；
- b. 干燥条件：65 —75 烘烤60分钟，时间越长，性能越好；
- c. 辅以12%—15%的et—01固化剂；
- d. 500g砝码，耐sony专用橡皮60次，耐酒精50次。

4、稀释剂的选择：

- a、s—3：慢干稀释剂〔丝印时用〕；
- b、sl—4407：中干稀释剂〔移印时用〕；
- c、洗网水：s—718洗网水。

5、注意事项：

- a、使用前将油墨与固化剂搅拌均匀，用后随时封闭；

- b、搅拌时加5%—10%的稀释剂稀释到印刷粘度；
- c、施工件在施工前清除表面油渍及污物；
- d、承印物件表面应保持干净，无灰尘污渍；
- e、加过固化剂的油墨应在2小时用完，使用过的网板应立即清洗；
- f、用完后，油墨应封好，远离火源，通风防潮。

6、应急处理措施：

- a、如浸溅到眼部立即清水清洗，严重者就医。
- b、灭火急救措施：用干粉，泡沫灭火器或沙子灭火。

备注：由于材料使用过程中的变数，可能结果会有变化，以上数据仅供参考，使用前请自行测试。