

# SW-031防锈乳化油 方川润滑

产品名称	SW-031防锈乳化油 方川润滑
公司名称	广州市方川润滑科技有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	型号:sw-031 品牌:方川润滑 比重:0.96
公司地址	广东省广州市天河区吉山东丰工业区
联系电话	86-02032050123 13316011601

## 产品详情

本产品与水调成防锈乳化油，乳化性能稳定，不易发臭变质，使用周期长；不含亚硝酸盐,不含酚醛磷硫氯化物，通过瑞士sgs公司环保认证，属新一代环保产品。有良好的防锈性能及汗液中置换性，不必另外进行工序间防锈处理，并具有良好的冷却、润滑、清洗性能。

### 主要指标：

分析项目	质量指标
油基外观(15 ~ 35 )	棕褐色均匀油体
乳化液ph值	8.5 ~ 9.5
乳化液安定性(15 ~ 35 ,24h)	皂 0.5 油 无
乳化液防锈性(35 ± 2 铸铁片)h	单片 48 叠片 8
乳化液腐蚀试验(55 ± 2 全浸)h	钢片 24 铜片 6 铝片 4
食盐允许量	无相分离
消泡性(蒸馏水)	10min后泡沫不高于2ml

### 使用方法：

1、调配浓度根据加工工艺及工件要求而定,对防锈及润滑性能要求高，可调配浓度高一些，对清洗及冷却性能要求高，可调配浓度低一些。一般使用浓度为4 ~ 6%。

2、调配时先用少量冷水(冬天用温水)将本品调成糊状，再将余量水冲入，搅拌成均匀乳化液，这样比一次调成乳化状效果好。

3、更换不同牌号乳化液时，应将原使用之废液放净，以免影响使用效果。一直使用本品之乳化液，如发现乳化油量不足，可再补入一部分，不必全部更换。

#### 四、注意事项：

1、为了不影响乳化性能，调配水不宜使用硬度过大的水。

2、本品存放时，油品应保持清洁，使用完毕应将容器盖好。