

活性染料固色剂HA-F90、 HA-F90C

产品名称	活性染料固色剂HA-F90、 HA-F90C
公司名称	海安县国力化工有限公司
价格	14500.00/吨
规格参数	
公司地址	江苏省南通海安精细化工园南海大道中19号
联系电话	86-0513-88826680 13951428565

产品详情

活性染料固色剂ha-f90、 ha-f90c

【产品简介】

ha-f90固色剂是一类固色性能非常优异的反应性阳离子固色剂，可用于活性染料的固色。

【技术指标】

外观：淡黄色液体

离子性：阳离子

p h值：5.0~7.0（1%水溶液）

溶解性：冷水易溶

【性能及特点】

- 1、本品为无甲醛固色剂。
- 2、 ha-f90系高性能产品，与普通固色剂相比，用量非常低。
- 3、较小用量即能使染色织物水洗牢度、汗渍牢度明显改善。
- 4、固色变色性非常低，对耐光、汗渍、海水牢度无不良影响
- 5、不影响织物吸水性和手感。
- 6、对国产活性染料固色效果极佳，固色处理后，色牢度一般可达3.5~4级以上。

【应用】

根据染料种类（品类及色泽）、染色浓度、纤维材质及染色织物期望色牢度等条件决定固色剂用量。

一般用量如下： 浸浴法 浸
轧法

浅色系 0.5~1% 5~10g/l

中色系 1~2%
10~15g/l

深色系 2~3% 15~25g/l

1、浸浴法：织物或纱线

常温以2~3倍水稀释固色剂，加入到液槽中，5~10分钟内循环打入染缸，升温至40~60℃处理10~20分钟，固色后，清洗烘干。

2、浸轧法：20~40℃，染色物浸轧处理。

【包装与贮存】

50kg塑料桶装。

按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。

保质期二年。

【注意事项】

1、固色处理前，染色物需经严格皂洗、热水洗、冷水洗，尽量除去未固着染料，固色后应以冷水冲洗一次。

2、不能误以为固色剂用量无限制增加会对固色效果有绝对改善，以至增加固色剂造成相反的结果。

3、当接触浓缩产品时，要带护目镜和手套。若不慎溅入眼中或皮肤上，立即用大量清水冲洗。