

8um 薄PET镀铝膜 8um镀铝膜

产品名称	8um 薄PET镀铝膜 8um镀铝膜
公司名称	苍南县晟凯包装材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	加工定制:是 类型:pet镀铝膜 材质:pet
公司地址	中国 浙江 温州 苍南县 金乡镇东风大道118-2号
联系电话	86-057715168768305

产品详情

产品概况：

pet光银/镀铝膜

金色镀铝膜是采用优级bopet基膜，经过涂布染色、高真空镀铝而形成的产品。该产品因具有较好的铝层附着力，较强拉伸强度，良好的光泽度，优良的透氧、透湿的阻隔性能，颜色主要有金色、银色，其他颜色可以按照客户提供的样品生产。

产品名称	规格	主要用途	备注
pet光银/镀铝膜	厚度范围：0.012mm-0.2mm 宽度规格：1.6m以下	主要用于不干胶，装饰，急救毯，包装复合产品等行业。（主要可以与卡纸、不干胶离型纸、无纺布复合，涂层表面具有良好的印刷性能）	订做请电话联系

产品材质特性：

pet薄膜是一种性能比较全面的包装薄膜。其透明性好，有光泽；具有良好的气密性和保香性，防潮性中等，在低温下透湿率下降。pet薄膜的机械性能优良，其强韧性是所有热塑性塑料中最好的，抗张强度和抗冲击强度比一般薄膜高得多；且挺力好，尺寸稳定，适于印刷、纸袋等二次加工。pet薄膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性。但其不耐强碱；易带静电，尚没有适当的防静电的方法，因此在包装粉状物品时应引起注意。

产品性能报告：

项目	标准	检测仪器仪规	备 注
外观	条纹、镀空线	不允许	日光灯
	暴筋及皱折	不允许	目测
	杂质污染	不允许	目测
	端面平整度	2mm	
	气泡及破裂	不允许	目测
	接头数	500m允许有一个接头用带色标签作标记	目测
	针孔数	5个/100cm ²	40w日光灯
物理机械性能	水蒸汽透过量	1.5g/(m ² .24h)	透氧透视仪
	拉伸强度	md 0.25*d kg/15mm	拉力测试机
		td 0.29*d kg/15mm	精度0.1kg
	断裂伸长	md 100	拉力测试机
		td 100	精度0.1kg
	热收缩力	(150 ,6min)	热封机、拉力机
		md 2.0%	
		td 1.5%	
	浸润张力	镀铝面 52mn/m	达因液，棉签
		非电晕面 40 mn/m	
镀铝层均匀度	± 15%	方欧测试仪	
镀铝层厚度	1.8-2.0 /	方欧测试仪	
镀铝层附着力	10%剥离面积	3m胶带	

说明：

- 1、用于食品奶粉、干货调味品等、用于药品包装，主要用于中间层；
- 2、另外日用品用于卡纸、香烟转移包装。

pet镀铝膜复合包装材料的优点：

(1) 质轻、力学性能好，比玻璃、金属材料轻得多，对长途运输将起到节省运输费用、增加实际运输能力的作用。

(2) 适宜的阻隔性与渗透性好—包括阻气包装、防潮包装、防水包装、保香包装。易于包装因氧气、水

分作用而氧化变质、发霉腐败的食品等材料。

(3) 化学稳定性好，对一般的酸、碱、盐等介质有良好的抗耐能力，较之金属包装有很强的优势。

(4) 光学性能优良，具有很好的透明性可以清楚地看内装物，起到良好的展示、促销效果。

(5) 卫生性良好，没毒，可以放心地用地食品包装，在合成及加工过程中不使用对人体造成危害的添加剂，则可确保其卫生性。

(6) 良好的加工性能和装饰性，可以挤出成型，还能染上美丽的图形、印刷上装潢图案。还可以高速自动成型、灌装、热封，生产效率高。

产品图片展示：

公司介绍：

苍南县晟凯包装材料有限公司专业从事研发，生产，销售pet仿金属薄膜、家电/建筑拉丝装饰膜，喷印胶片、压纹膜等新型材料，公司拥有多条真空卷绕镀铝，数控薄膜分切，高速功能涂布，高温压纹/模压的生产线。

公司主要生产：

pet镀铝膜，光银/金，彩膜，拉丝银/金，哑银龙，半透镀铝膜，装饰膜，灯饰反光膜等仿金属材料。

家电/建筑拉丝装饰膜，单层拉丝膜、pet/pvc复合拉丝膜。

喷墨打印菲林片，喷墨制版胶片，喷墨打印写真材料，金银喷墨胶片，丝金/丝银喷墨胶片，pvc砂金/砂银喷墨胶片。

国产/进口金葱膜，猫眼膜。

联系人：张德嘉15989911917黄光荣15168768305

公司主页：<http://www.zj-sky.cn>贸易通：cnskybz qq: 825413643

销售部：浙江省苍南县金乡镇朝阳路199-201号

厂址：浙江省苍南县金乡镇第二工业区118号

传真：0577-68102521

825413643@qq.com