

# 阿波罗丝印移印油墨 保证

产品名称	阿波罗丝印移印油墨 保证
公司名称	温州市鹿城区黎明盈佳油墨店
价格	185.00/罐
规格参数	适合版型:网孔版 型号:阿波罗 品牌:阿波罗
公司地址	中国 浙江 温州 鹿城区 府东路东宝组团1号楼111室(府东路649号)
联系电话	86 0577 88915911 13968841213

## 产品详情

### 阿波罗c系列双组份金属、玻璃、陶瓷油墨

1、油墨特性：墨层光亮出墨均匀，颜料分散性好，细度均，过网性、平性良好，固化后对金属及其它物件表面各种涂层具有优异的附着力，涂膜具有高的硬度、光泽及良好的耐水性、耐候性、耐油性、耐溶剂性、耐化学药品性，可丝印、可移印。

2、油墨适用范围：各种金属、铝片、玻璃、铝合金、烤漆面层的丝印、移印。

3、技术参数：

a、粘度：10000-14000cps

b、细度：10um、光度60

c、附着力：1m/m × 1m/m × 100格ok

d、干燥条件：150 × 15min

e、冲击：1/2r × 1000g × 50cm ok

f、铅笔硬度：3h

g、耐盐雾性：24小时

h、柔韧性： 3mm

i、过网性能：77t-165t网纱（用金、银、珠光粉调配之油墨除外）

#### 4、稀释剂的选择：

a、s-3（慢干开油水）或s-7（中干开油水）

b、洗版水：s-7b

c、涂覆面积：15-30m<sup>2</sup>/kg（涂覆面积的测试以120t聚脂单丝感光胶、网版为标准）

#### 5、使用方法：

（1）印刷方式：丝网印刷、手印、机印均可；

（2）稀释剂：s-3（慢干开油水）或s-7（中干开油水）

（3）固化剂：s1593 干燥方法：烘烤温度110 -160 ，烘烤时间：15-30分钟

（5）洗网水：酮类、芳烃类

（6）油墨加入固化剂后，有效活化期为6-12小时，加入固化剂后，必须在活化期内使用完；

（7）油墨贮存期：25 条件下未加固化剂或自干剂可保存一年。

#### 6、注意事项：

（1）印材和环境不同会影响印刷效果，建议试用后再大批量使用；

（2）油墨储存及使用时，须远离烟火，常温保存；

（3）加入固化剂的油墨在4-6个小时用完，余下的油墨不能倒回原罐；

（4）自然干燥的油墨耐溶剂效果及附着力较差。

#### 7、包装规格：1公斤/罐

"阿波罗丝印移印油墨 正品保证"的适合版型是网孔版，型号是阿波罗，品牌是阿波罗，耐温性是高温玻璃油墨，单件净重是1000（g），着色力是100（%），粘度是好（S），适用对象是金属，保质期是24（个月），颜色是黑,白,红,黄,蓝