

-影佳牌瓷砖胶精（粘结力大，防老化、空鼓，不脱落）

产品名称	-影佳牌瓷砖胶精（粘结力大，防老化、空鼓，不脱落）
公司名称	上海影佳实业发展有限公司
价格	15.00/袋
规格参数	初干时间:2（小时） 干固时间:4（小时） 调整时间:5（分）
公司地址	上海市松江区影佳路55号
联系电话	02157770128 17317720738

产品详情

瓷砖胶精yj-6010

公司：上海影佳实业发展有限公司淘宝三店

地址：上海市宝山区城银路318号。

联系人：陶先生，电话：18001891237.

瓷砖胶精--让施工提速、粘结更牢、不掉砖，现代家装理想的选择！

一．环保，绝无甲醛。 瓷砖胶精yj6010以纯进口原料，绿色环保新材料高分子聚合物胶粉合成产品，绝对环保无毒、无甲醛。

二．经济，节约，使用范围。 利用装修现场水泥，砂子，按不同配比加入瓷砖胶精可以调合成强力瓷砖胶，用于粘贴各种瓷砖（厨房间面砖、卫生间面砖、阳台面砖，以及客厅、餐厅、储藏室、卧室地砖、风景台、地下室等）。瓷砖胶精yj-6010的加入提高了施工速度，改善粘贴质量，耐老化，耐油，耐高温，不脱落。

三．产品性能优异。 状态：白色粉末；粘度：80mpa.s；收缩性：0.2%，保质期：密封保存36个月。

加入瓷砖胶精yj6010改变传统黄砂加水泥的施工工艺，提高产品的施工性能，粘结力，塑性，均匀施工，绝无空鼓现象，增加厨卫间的防水性能。

四．购买物流方便。 瓷砖胶精yj6010小小袋，主要有250克/袋，1公斤/袋装。可在网上直接采购http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.59.qpxuse&id=20210102476&_u=bkcv6mc90a8，（或者在淘宝网上收影佳瓷砖胶精，即可找到）足不出户，产品送到家。省事，省心，省钱，省力。

五．友情提示。 现家装通常使用高档的玻化砖，传统粘贴方法已出现大量脱落现象，瓷砖胶精yj6010的加入能有效改善这一现象。 粘结基面必须清洁干燥，无油脂；面砖不必泡水，粘贴时不会脱落。

基面和瓷砖不必浸水，胶精不能单独使用，使用时必须和水泥砂浆一起使用，粘贴效果最明显

六．瓷砖胶精用量、用法和配方。 建议用量：每包使用约5个平方。每平米的成本约2-3元。

建议用法：1、 瓷砖胶精yj-6010（250克）1包，25kg的425纯水泥（425#水泥10公斤+10公斤河沙=20kg瓷砖胶）---先把水泥和黄沙干粉搅拌均匀，后均与洒入瓷砖胶精，再干粉搅拌均匀，再加入5-8kg的水，搅拌均匀，调成膏状，静止5分钟再使用。

2、 瓷砖胶精yj-6010（250克）1包，缓慢地倒入5-8公斤水中，边加边搅拌，做成瓷砖胶水，然后倒入10公斤425#水泥10公斤+10公斤河沙。搅拌均匀后就是瓷砖胶合剂了，直接使用即可。

参考配方：1.水泥10kg+黄沙10kg+胶精1包,250克，可做成20kg优质瓷砖粘结胶粉-防脱落（适用于普通瓷砖和玻化砖。）

2.水泥10kg+黄沙10kg+胶精2包,500克，可做成20kg超强瓷砖粘结胶粉-抗移滑（适用于室外石材和大型瓷砖600*600*10mm厚的粘结。）

3.水泥10kg+黄沙10kg+胶精3包,750克,可做成20kg抗震瓷砖胶粉-（适用于室内外木质、龙骨石膏板等软质墙面的瓷砖粘结。）

4.水泥10kg+黄沙10kg+胶精4包，1000克，可做成超粘瓷砖胶粉-（适用于室内外旧瓷砖、玻璃、金属、油漆涂料上、非吸水墙面的瓷砖粘结不下移。）

注：详细说明请看瓷砖胶精yj6010的用法。

瓷砖胶精yj6010的用法

上海影佳实业发展有限公司研究人员，经过2年的研究和摸索，为了更好地施工，将饰面砖黏贴得更好，研制出瓷砖粘合剂原料-瓷砖胶精，请您用心看完以下操作说明，我们既是销售产品同时都是湿贴施工方案商，一切技术问题，都会尽能力解答你。

一、施工前的准备

- 1、 材料准备：瓷砖胶精1包+425#水泥10公斤+10公斤河沙=20kg瓷砖胶
- 2、 水泥要求：无论标号是：325#或425#的水泥，都应选择大品牌（推荐使用海螺水泥）。
- 3、 河沙要求：约40目河沙在混合搅拌前，请先过筛网一次，防止夹杂石块。
- 4、 混合建议方法：将浓缩型与定量的水泥沙一起倒入搅拌桶中，用电动钻低速搅拌，搅拌均匀即可。
- 5、 特别说明：低温地区的朋友，在购买的时候请沟通一下，多谢合作！
- 6、 用量：勾兑后的砂浆总重为20kg，铺贴面积约：3—5平方之间。
- 7、 产品重量（kg）：0.25

8、产品说明：白色粉末，无毒无害，绿色环保，纯进口原料粉末。

二、施工基本要求：

1、粘稠度调节：

已搅拌均匀的瓷砖胶，倒入适量清水进容器中，加水混合比例视产品重量而定，用手提电钻配搅拌器进行搅拌的效果最佳，搅拌均匀无结块即可施工使用。

如果人工方法进行搅拌时，由于用人工方式搅拌产生的剪切力小，所以最好让搅拌好的混合物静置5分钟后进行熟化，再搅拌后使用。

2、施工过程

施工墙面找平层或混凝土基面的养护期必须达到要求，砂浆找平层不少于14d，混凝土结构不少于28d；意思需要施工的墙壁，必须达到一定平整度再进行铺贴施工。

瓷砖与被黏贴基面的表面应完整、坚固、清洁、无油污、浮尘及裂缝。

基面若结实、牢固、完整的水泥基复合方式涂料，可以直接进行铺贴。

基面若是坚实的旧瓷砖、人造石、油漆等，需要用高强度瓷砖胶进行铺贴；铺贴前，请将旧基面用洗涤剂清洁干净表面，防止油污或蜡染。

室内黏贴石膏板、碎木胶合板、刨花板、加气混凝土、预制水泥板或石膏批荡面，需预先用非膜性界面处理剂涂刷，待2-4小时干固后，再进行施工，或使用我们的界面砂浆浓缩型，制作成为做抹面打底。

3、施工方法

在平层的基面上粘结小型的饰面砖可以使用薄贴涂抹法，选用适合的齿形刮刀将搅拌好的砂浆刮涂于墙身或地面，砂浆的厚度程度要视乎墙身的平整度；（墙身的平整度越高，对后期粘结效果越好）饰面砖的底部应均匀地粘结不少于70%的接触面积。粘结完成后36小时后可进行填缝。

在不平整的基面上粘结饰面砖或较大的饰面砖、石材板，需修复平整，再适宜采用薄涂抹法（齿形刮刀）较小型的饰面砖黏贴对墙体有抗渗要求，应使瓷砖底部100%接触到砂浆；墙体粘结较大的石材板、抛光砖底部应均匀黏贴不少于75%的接触面积。

4、产品应用

混合后的施工时间很大程度上受到空气温度与湿度的影响，一般兑水后的产品应在2小时候内使用完毕。

基面的平整度对材料的用量非常重要，要保持基面的平整垂直，才能保障材料的用量在控制范围内。

粘附在饰面砖面层上的砂浆，应趁湿用湿布清除干净，避免固化后难于清洁或破坏饰面。

如需留缝填充柔性密封胶，要在铺贴定位完毕后，尽快将缝中多余的胶浆勾出或压平，以免填缝后表面出现不平整。

用灰色瓷砖粘合剂黏贴浅色的石材（尤其大理石）时，应用分色纸保护，以免污染。

大砖施工应做好托底平直，从下往上施工，原则上应该在第一层固化后，再做第二层，如果要连续施工，应该将饰面砖固定后，再安装上一排。

5、配置的瓷砖胶最基本性能与指标：

粘刀性：粘度适宜，不容易粘刀；最好就不要粘刀。

含气量：气泡含量。

流畅性：刮抹的阻力，区别于流畅度。以纤维水泥板为基材，不挂刀，不打卷。

观察是否有结膜：泌水

施工工具：刮刀、镘刀、锯齿。

我们专业从事冷水速溶型胶黏剂类型产品及瓷砖胶母料，与美国原料商长期技术往来合作；

我们专业提供内外墙保温原料和技术。

我们可根据你的要求定制你需要的产品性能指标；免费提供参考配方

客户问题回答

1、厨卫间贴瓷砖为什么要空鼓、掉砖？

答：传统黄砂加水泥或净浆水泥贴砖，材料没有粘性，没有塑性、也不防水。因轻微墙体震动与热胀冷缩及渗水就及易造成空鼓与掉砖。

2、影佳牌瓷砖胶精的优点？

1.母料中含有保水因子，可以让水泥砂干得慢，使施工变得更加轻松。2.因高保水性，施工时可以用齿刀薄批施工，具有超抗滑移，防止空鼓与渗水。3.因可以薄批施工，因此可以有效减少材料用量，节约人工与材料费用。4.现场添加，看得见的性能变化，让用户放心！5.调配过的材料具体超强的粘性与塑性，更能与墙面与砖的双面亲和力，产品塑性双能有效抗震动，抗热胀冷缩。6.利用现场水泥砂，采购，运输更加方便。7.更多的优点等待您的体验！3、瓷砖胶的原料是什么，是否有毒有害？

答：瓷砖胶精yj6010以纯进口原料，绿色环保新材料高分子聚合物胶粉合成产品，绝对环保无毒、无甲醛，对人体无害。

4、瓷砖胶精怎么使用？

答：建议用法：1、瓷砖胶精yj-6010（250克）1包，25kg的425纯水泥（425#水泥10公斤+10公斤河沙=20kg瓷砖胶）---先把水泥和黄沙干粉搅拌均匀，后均与洒入瓷砖胶精，再干粉搅拌均匀，再加入5-8kg的水，搅拌均匀，调成膏状，静止5分钟再使用。

2、瓷砖胶精yj-6010（250克）1包，缓慢地倒入5-8公斤水中，边加边搅拌，做成瓷砖胶水，然后倒入10公斤425#水泥10公斤+10公斤河沙。搅拌均匀后就是瓷砖胶合剂了，直接使用即可。

5、贵公司的瓷砖胶精是否为自己生产？

答：是，有专业的生产设备，欢迎前来洽谈相关事宜。

"厂家直销-影佳牌瓷砖胶精（粘结力大，防老化、空鼓，不脱落）"的初干时间是2（小时），调整时间是5（分），干固时间是4（小时），固化条件是室温固化，耐水性是好，晾置时间是5（分），产地是上海，原料是进口原料，绿色环保新材料高分子聚合物胶粉，重量是250克，外观是白色粉末，剪切强度是20（MPa），品牌是影佳