

临沂红木拼板胶,青岛红木拼板胶,红木拼板专用胶水,硬木拼板胶

产品名称	临沂红木拼板胶,青岛红木拼板胶,红木拼板专用胶水,硬木拼板胶
公司名称	东莞市厚街博昌包装材料部
价格	35.00/千克
规格参数	分类:拼板胶 品牌:森联 型号:sl-998
公司地址	东莞市厚街陈屋村聚福路八号
联系电话	86-76985596445 13580813112

产品详情

硬木拼板胶(单组份)

此胶粘剂系一种反应型，单组份湿固化聚氨酯胶粘剂。与水分等含活泼氢物质反应生成坚硬而不脆的胶层。具有操作简便、粘力强、胶膜耐水、耐溶剂和耐候性好等优点；可用于木材的拼板和榫口(或组装)、石材、防火板、铝塑板、胶木板、橡木板等的粘接；特别适用于酸枝木、红木的粘接。

主要成分

由多异氰酸酯和聚醚多元醇反应而成的湿固化聚氨酯胶黏剂

技术指标

外观：棕黄色半透明粘稠液体

固含量：67 ± 2%

密度(g/cm³)：1.10

粘度(25℃, mpa.s)：1000--3000

性能及特点

- 1、该产品是接触湿气而固化的单组份新型粘胶剂；
- 2、它具有粘接强度高(破坏性试验：非洲酸枝红木破坏率达100%)、耐候性好、使用简便、胶膜耐水、耐溶剂性好和柔韧性高等特点；

3、本品在耐水、耐热和粘合强度方面符合日本农林规格jas k6806测试标准，产品质量指标采用日本f4标准执行；

适用范围

- 1、主要适用于油性木材(包括酸枝木、紫檀木、红木、花梨木、柚木)的粘接和榫口(或组装)；
- 2、适用于石材、防火板、铝塑板、胶木板、橡木板等的粘接。

使用方法

- 1、被粘接件表面须除尘、除油，保持待粘面清洁、干燥；无油脂或隔离剂等危害粘合的物质；
- 2、粘接表面的木材含水率不能低于8%；根据en386，层板间含水率差异不能超过4%；
- 3、可使用机械涂布上胶或手工刮胶；涂胶量：180—300g/m²；
- 4、涂胶后需放置5-8分钟（但不可超过30分钟）后施压贴合，压力必须保证粘接面紧密贴合，施加压力一般0.6—0.8mpa；压合时胶膜必须保持具有粘性；开放时间取决于施工环境，高温高湿会缩短开放时间；
- 5、加压时间取决于施工环境与被粘物的温湿度。在环境温度为25℃，相对湿度65%，基材含水率为12%时，最短加压时间为60分钟；
- 6、使用此胶粘剂拼板时(如：粘接红木)，胶膜进行后期加工时间(即粘接后可过刨过锯的时间)为10-15小时，胶膜达到最终粘接强度时间(可进行破坏性试验)为24-36小时后；

"临沂红木拼板胶,青岛红木拼板胶,红木拼板专用胶水,硬木拼板胶"的型号是SL-998，分类是拼板胶，品牌是森联，粘合材料是酸枝木,紫檀木,红木,花梨木