

AISI T6线材 小圆棒型号

产品名称	AISI T6线材 小圆棒型号
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

AISI T6美国AISI T6高速钢标准:ASTM A600AISI T6钨系含钴高速钢,红硬性和高温硬度及耐磨性较AISI T6钢高,但韧性低,淬火后,表面硬度可达64~66HRC.用作加工材料硬度在400HB以上的复杂条件(重负荷)下工作的车刀、铣刀、滚刀等。AISI T6化学成分:碳 C : 0.75 ~ 0.85硅 Si : 0.20 ~ 0.40锰 Mn : 0.20 ~ 0.40硫 S : 0.030磷 P : 0.030铬 Cr : 4.00 ~ 4.75钒 V : 1.50 ~ 2.10钼 Mo : 0.40 ~ 1.00钨 W : 18.50 ~ 21.00钴 Co : 11.00 ~ 13.00AISI T6交货硬度:(退火) 285HB。热处理及淬回火硬度: 63HRC如含高Ni等,宜采用盐浴热处理。推荐采用超饱和渗碳热处理技术,即应用渗碳技术,阻止热处理表面脱碳,同时提高表面的耐磨性,并利用渗碳淬火后,表面形成高压应力,提高模具的疲劳抗力。模具材料中一般含有较高的Cr, Mo,V,W,Nb等高温、强碳化物形成元素,从而提高模具的强度、红硬性等性能,在热处理回火处理中,具有明显的二次硬化特性,即在低温回火和高温回火形成两次高硬度。因此根据模具的实际使用温度范围,可以选择性应用回火温度,但是对于热锻模具应采用高温回火工艺,以避免二次回火硬化效应导致使用过程中模具性能的降。另一方面,也由于模具材料中一般含有较高的Cr,Mo,V,W,Nb等高温、强碳化物形成元素,具有很强的抗回。

AISI T6 出货说明:

AISI T6

1,因为材料的teshu性,本公司的所有材料都是买家付款后才进行切割出售,都是属于专门为买家订

AISI T6 做的产品,一经售出,非材zhi问题,概不退换!敬请谅解。

AISI T6

2,请买家在购物前先把所需产品的具体规格,公差,数量以及所需性能描述清楚,一来可以节省彼

AISI T6

此的时间,二来可以避免出现上述原因的jiufen!如果是买家没有描述清楚的,一旦出现jiufen,卖家

AISI T6

概不承担任何责任!敬请谅解!4)五、由于钢材价格每天浮动不定以及客户需求量不一样(本公司

AISI T6

批发与零售价格有别)，所以店铺显示的价格仅为参考价，对于那些要求线上直接订货的买家在此表
AISI T6 示歉意。现在只能是网下下单，可通过合同方式（公司三证或者其他）下单！