

# 丁醇醚化酚醛树脂CODWIN PR5012-70B样品（1kg）-包邮

产品名称	丁醇醚化酚醛树脂CODWIN PR5012-70B样品（1kg）-包邮
公司名称	铜陵华新达工贸有限责任公司
价格	40.00/千克
规格参数	牌号:codwin 产商/产地:铜陵 类别:通用级
公司地址	安徽省铜陵市新湖家园99栋306室（新庙街道办公楼）
联系电话	13955901096

## 产品详情

codwin pr5012-70b酚醛树脂样品1kg

包装规格：1kg/瓶

贮存周期：12个月，室温，超过期限检测合格后仍可使用。

技术规格：

指标	规格
外观，目测	黄色至棕红色均匀透明液体
固含，%，2g1h135	68-72
iso 8618 粘度，mpa.s，23	300-500
iso 3219 游离酚含量，%，典型值	0.5
iso 8974	

产品特性：

codwin是一类应用于工业涂料的树脂产品系列，其中codwin pr5012产品是一种丁醇醚化的热固性酚醛树脂溶液。用在环氧树脂/热固性酚醛树脂交联体系，经烘焙后涂膜具有很好的附着力和很强的耐化学腐蚀性能。

环氧树脂/codwin pr5012交联体系和传统的环氧/酚醛交联体系（如214型）相比，具有更好的稳定性、相容性、耐水性和耐化学腐蚀性。codwin pr5012具有很高的固体含量、较低的游离单体含量和极低的金属离子含量，适用于更多要求安全、环保的使用场合。codwin pr 5012和codwin pr5058相比具有中等的反应活性，涂膜具有极好的柔韧性和耐高温蒸煮性能。

产品应用：

30%-45%codwin pr5012和70%-55%高分子量的环氧树脂（如e-03）配合制得的涂料（按固体份进行折算），适合罐听、管道和钢桶等包装容器的内、外涂层，适当烘焙后赋予涂膜很好的附着力、耐化学腐蚀性能，同时涂膜具有极好的柔韧性和耐蒸煮性能。适宜的烘焙温度在180-220，烘焙时间在10-30min，可根据涂膜的综合性能进行优化。适量的酸催化剂可以提高反应活性和对基材的附着力，也可以提高涂膜硬度和抗硫化物性能。

10%-30% codwin pr5012和环氧树脂（如e-44）等材料配制成无溶剂型环氧树脂绝缘漆，适用于浸渍、滴浸涂装工艺，经烘烤固化后，使绝缘层更加牢固、坚韧，同时具有很好的介电性能、耐化学性和耐潮耐热性。

产品稀释：

二甲苯

溶剂油

丁酮

甲基异丁基酮

醋酸乙酯

醋酸丁酯

丙二醇甲醚醋酸酯

丙二醇甲醚

乙醇

丁醇

不能稀释

有限稀释

无限稀释

样品说明：

亲！本店自2013-11-11日起，样品不再免费提供，也不支持样品邮寄到付、代收款等，敬请谅解！

亲！强烈推荐支付宝网上支付，这样才能保证您的权益！

亲！每一客户限购同一样品2次，敬请谅解！

亲！您还犹豫什么呢？国货精品等待您的支持和惠顾！

"丁醇醚化酚醛树脂CODWIN PR5012-70B样品（1kg）-包邮"的牌号为CODWIN，形状是粘稠液体，外观为黄色，产商/产地是铜陵，类别为通用级，用途是用于高性能罐听涂料、绝缘涂料、钢桶涂料、重防腐涂料