

海虹油漆涂料179CE环氧富锌底漆

产品名称	海虹油漆涂料179CE环氧富锌底漆
公司名称	广州鑫兴环保科技有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	体积固体含量:65% 闪点:25 密度:1.3kg/l
公司地址	广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号304房之三（注册地址）
联系电话	19200189458

产品详情

PRODUCT DATA SHEET海虹环氧富锌底漆 179CE基料: 179C7; 固化剂: 979CEDate of issue: [2016 年 12 月]
Page: 1/2概述:海虹环氧富锌底漆 179CE 是一种双组份含锌环氧漆，它固化后形成坚硬和耐腐蚀涂层。用途:作为一种高固体份富锌底漆，用于建筑钢结构及设备的防腐蚀保护。易施工、广泛相容、重涂间隔时间短，同时适合新建和维修钢结构防腐的理想产品。使用温度:干燥条件下，使用温度:140 物理参数:颜色/色号:漆面:体积固体含量:理论涂布率:闪点:比重:表干:指触
干:完全固化:挥发性有机化合物含量(V.O.C):灰色/19840平光 $66 \pm 2\%$ 11.0 米²/升-60 微米30 ° C1.87
千克/升约 0.5 小时(20 ° C)约 4 小时(20 ° C)7 天(20 ° C)330
克/升施工说明:混合比率:施工方法:稀释剂（体积）：混合使用期:喷
孔:喷出压力:工具清洗:漆膜厚度:重涂间隔:基料 179C7:固化剂 979CE=4:1(体积比)无空气喷涂/ 有气喷涂 /
刷涂084CE（5%）/084CE（15%）/084CE（5%）2 小时(20 ° C)0.43-0.53 毫米17.5 兆帕
(无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整)海虹稀释剂 084CE湿膜:75 微米干膜:50 微米