

新型塑钢泥 替代普通玻璃胶

产品名称	新型塑钢泥 替代普通玻璃胶
公司名称	湖北永邦复合材料有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	分类:塑钢泥 品牌:永邦 型号:y-612
公司地址	湖北松滋经济开发区城东工业园永兴大道18号
联系电话	0716-6210026 18062652916

产品详情

y612型塑钢泥（陶瓷填缝剂）

一、产品介绍

y612型塑钢泥是用由性能优良的树脂为主要原料，经现代工艺合成的双组份，热固型密封材料。本产品无毒无味无刺激性，固化成型后具有非常稳定的物理和化学特性，坚硬、致密、平整、耐水、耐高温、耐老化、耐酸碱性能极优。能非常有效的防止密封处发黄、发黑、发霉、破损。是传统的装修用“玻璃胶”、硅酮胶的理想替代升级产品。

二、应用领域

本品广泛用于宾馆酒店，家庭高档装修。如洗脸间面盆、整体浴室、浴缸与大理石的结合部位密封，窗台和水泥填面结合部填缝，厨房大理石台面与墙面间缝隙的填补。也可用于金属自来水管破损、裂纹的修复，混凝土开裂的修补。

全网最低价，质量保证、服务一流！！亲，还等什么呢？？诚征全国各地经销商以及淘宝卖家!!!!

三、产品性能

外观	固化前		固化后	
	甲组份	白色液体	硬度 (shore d)	> 80
	乙组份	白色液体	使用温度范围	-50~90
			(, 25)	
粘度	甲组份	20000~25000	剪切强度	> 10

(mpa · s , 25)	乙组份	20000~25000	(fe-fe , mpa) 抗压强度	> 60
	甲组份	1.22~1.25	(fe-fe , mpa) 固化收缩率	< 0.5
(g/ml , 25)	乙组份	1.35~1.40	(%)	

四、使用方法

1. 按甲组份：乙组份=1：1准确量取，在混胶器内混合均匀。
2. 在可操作时间（25℃，30min）内将混合均匀的胶料涂抹在贴好美缝纸的缝隙部位，大量施工时可采用先装后胶管中再配合打胶枪施用。必要时用手指沾水后抹平。
3. 室温固化：25℃ 放置5~6h初固，完全固化需要24~48h。夏季气温高时固化稍快。

五、注意事项

1. 固化速度随温度的变化而变化，夏季快冬季慢。
2. 避免接触皮肤，眼睛，不慎粘附在皮肤上，可用酒精或肥皂清洗，再用清水清洗干净。如不慎误入眼中，应立即用清水清洗后就医。

六、包装存运

1. 内包桶装0.8kg/组，10kg/组。外包五层加厚瓦楞纸箱。
2. 本品需在35℃以下的阴凉干燥环境中密闭贮存，保质期为两年。过期如没有明显状态变化，可在试验后使用。

"新型塑钢泥 替代普通玻璃胶

厂家批发"的型号为Y-612，分类是塑钢泥，品牌为永邦，粘合材料是陶瓷玻璃