

防水涂料 屋面防水涂料 防水涂料

产品名称	防水涂料 屋面防水涂料 防水涂料
公司名称	佛山市顺德区瓦科涂料实业有限公司
价格	126.00/桶
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:4-5 (m ² /kg) 耐碱性:超强 ((96h))
公司地址	佛山市顺德区容桂马岗工业区骏马三路三号
联系电话	86-0757-29211579 13702432718

产品详情

屋面专用防水涂料由高密度粉料及液态高聚物添加剂等组成。粉料与添加剂混合后，发生化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透。产品特点：

与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应；

与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。

浆料干固后无需再作砂浆或其它保护层，即可直接进行粘贴瓷砖等后续工序。

防水抗渗性能优异，既可用于迎水面又可用于背水面防水。具有良好的透气性，保持基体的干爽。

本产品材质的主要成份为无机材料，耐老化、无毒、无味、无污染、环保。适用范围：1. 建筑物屋面的平面、斜面及绿化屋面的整体防水。2. 地下室、混凝土底板、地梁、剪力墙、护土墙等。

3. 隧道、地铁工程、水渠、电梯井、水闸、污水处理池的防水。

4. 穿墙管、落水管、伸缩缝、分格缝的密封加强处理。5. 金属、水管表面的防腐，镀锌板屋面的防水、防腐。

施工要求：1. 基面要求干净、坚固、无明水、有裂缝缺陷应先进行修复封闭。2. 细部处理：先将阴阳角、管口及变形缝等部分贴玻纤布或无缝布作加强层，并预涂一层涂料贴实；3.

用橡胶刮板将涂料均匀地涂刮在基面上，涂层厚度满足设计要求，不应有漏刷、起鼓、分层等现象；4.

涂层干固时间常温下约8小时，每次涂覆时间间隔以前成膜不粘手为准，需涂刮2—3次；

5. 对金属板、管材的防腐施工要求先进行除锈、清处理后再进行涂料施工。参考用量：

产品厚度(mm)	1.0	1.5	2.0
参考用量(kg/m ²)	1.2-1.5	1.8-2.0	2.5-2.7

主要技术指标：

序号	检测项目	技术指标
1	拉伸强度，mpa	1.9
2	断裂伸长率，%	550
3	撕裂强度，n/mm	12

4	低温弯折性，	-40	
5	不透水性 0.3mpa 30min	不透水	
6	固体含量， %	80	
7	表干时间， h	4	
8	实干时间， h	8	
9	加热伸缩率， %	1.0	
		拉伸强度保持率， %	80~150
10	人工气候老化	断裂伸长率， %	500
		低温弯折性	-35

注意事项：1．产品开启后建议一次性用完，未用完的材料要完全密封。2．当产品贮存期比较长时，产品表面会形成一层薄胶，使用时剔除，不影响产品效果。3．施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。4．涂膜施工未干固前严禁在防水层上行走和堆放重物及尖锐物体以防损坏防水层。储存与包装：1．贮存：产品应密封贮放在仓库内，于通风阴凉处，禁止接近火源，保质期12个月。2．运输：运输中严防日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，保持包装完好无损。3．产品包装：用带盖的铁桶独立密封包装。4．产品规格：20kg/桶、10kg/桶、5kg/桶。

"防水涂料 屋面防水涂料 防水涂料厂家直销"的耐碱性为超强（96h），固体含量是98（%），耗漆量为4-5（m²/kg），储存期是12个月，单件净重为20（kg），耐水性是超强，产地为湖南，外观是圆桶，表干时间为2（h），漆膜颜色是灰色，品牌为瓦科涂料，液态类型是水乳型