

德高通用型K11防水浆料 防水浆料 德高 k11防水 浆料 34kg

产品名称	德高通用型K11防水浆料 防水浆料 德高 k11防水浆料 34kg
公司名称	广州敬业防水建材有限公司
价格	290.00/套
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:0.5 (m ² /kg) 耐碱性:ph12 ((96h))
公司地址	广州市番禺区洛浦街上漱村迎宾路北侧广州信基沙溪酒店用品博览城(上漱区)仓储区前街铺第4301号铺
联系电话	86-02039989987 18927532753

产品详情

产品概述德高k11防水浆料(通用型)是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料。它是双组分浆料,粉料是由优质水泥、精选级配石英砂及独特高分子聚合物组成;添加剂是羧基苯乙烯合成橡胶乳液。按配合比把粉料与添加剂混合均匀后得到的浆料,涂刷在所需的部位,能够渗透到底材内部形成枝蔓状晶体,隔断结构内的水分子通道,从而起到防水效果。

适用范围德高k11防水浆料(通用型)可以用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程,如:地铁站、矿山、隧道、电梯井、地下室、厨房、卫生间、浴室、水池、游泳池、生活污水池等。

产品优点* 抵御高的静水压,具有负水面的防水功能;* 可在潮湿的区域施工;* 容易操作,只需现场搅拌即可使用;* 耐磨性好,粘结性佳,干固后可采用合适的瓷砖胶粘贴各种饰面瓷砖;* 防水层能防止潮气、盐份污染,抑制霉菌生长;* 涂上防水层后混凝土仍可保持良好的透气性;* 无毒、无害,可用于水池和鱼池等;* 适用于长期浸水的场合。

基面准备* 底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;* 所有小孔隙、砂眼可用k11粉料加入少许清水拌成湿团状,将其抹平;* 涂刷浆料之前,预先充分湿润底材,但不能有积水。

混合将粉料倒入盛有添加剂的容器中,机械搅拌3分钟至无沉淀的胶状体,然后静置3~5分钟后,再搅拌一下即可使用。在使用过程中应保持间断性的搅拌,以防止浆料沉淀。

施工工艺* 使用硬毛刷、滚筒或喷浆机将混合浆料均匀地涂刷或喷涂于潮湿的底材上;* 分层施工,第二层的涂刷方向应与第一层垂直,以利于达到最好的覆盖效果;*

每一层涂刷的厚度不可太厚，一次涂层厚度不得超过1mm，以利于养护固化。

闭水试验* 防水层施工完成48小时后，进行闭水试验（温度较低或通风不良时，可适当延迟进行）；* 闭水时间不小于24小时，经检验无渗漏后方可进行铺砖或下一步施工。

注意事项* 施工温度应在5 至35 ；* 开调后的浆料1小时内用完；* 要先用清水润湿基面后才施工，但基面不能有积水；* 在水泥压光基面施工前，需先重新拉毛基面；* 在防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶粘剂；* 使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料；* 液体组份的贮存温度不能低于0 ；* 施工前，请仔细阅读施工说明，以获得可靠和满意的施工效果；* 施工时请采用合适的防护措施，如手套等。

参考用量防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约为1.5 - 2.0kg/m²。用量是指粉料和液体的合计量,实际用量视具体基面情况而定。

执行标准与产品质量等级: fd i jc 900-2002

保质期:在正常贮存、运输条件下，保质期为一年。

"供应德高通用型K11防水浆料 防水浆料 德高 k11防水 浆料 34kg"的耐碱性为PH12（（96h）），固体含量是79（%），耗漆量为0.5（m²/kg），储存期是一年，单件净重为34（kg），耐水性是不透水，产地为广州，外观是乳液与粉末，表干时间为2（h），漆膜颜色是灰色，品牌为德高，液态类型是水乳型