

英国威格斯 VICTREX PEEK 450P 阻燃 半结晶 聚醚醚酮粉末状 食品接触级

产品名称	英国威格斯 VICTREX PEEK 450P 阻燃 半结晶 聚醚醚酮粉末状 食品接触级
公司名称	天津市星云新材料有限公司
价格	920.00/千克
规格参数	品牌:英国威格斯 包装:25KG/箱 产地:英国威格斯
公司地址	天津市东丽区航双路与津滨快速路交口处东北侧 航空商务中心2#-1,2-201(二层2057室)
联系电话	18622344552 18622344552

产品详情

VICTREX PEEK POLYMER

Generic Name: [聚醚醚酮\(PEEK\)](#) - 提供方: [Victrex plc](#)

High performance thermoplastic material, unreinforced PolyEtherEtherKetone (PEEK), semi crystalline, coarse powder for extrusion compounding, standard flow, FDA food contact compliant, colour natural.

与典型值比较 - [Upgrade to compare!](#) 与黄卡比较

单位: SI

总览	
材料状态	已商用：当前有效
UL 黄卡 1	E161131-224306
搜索 UL 黄卡	Victrex plc VICTREX PEEK POLYMER

	非洲和中东	
	拉丁美洲	
	欧洲	
	亚太地区	
机构等级	北美食品接触	
外观	自然色	
形式	粉状	
加工方法	复合	
	挤出	
物理性能		额定值
密度		1.30
机械性能		额定值
拉伸模量 (23 ° C)		4000
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)		98.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)		30
弯曲模量 (23 ° C)		3800
弯曲应力 (23 ° C)		160
冲击性能		额定值
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)		7.0
无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)		无断裂
热性能		额定值
玻璃转化温度		
Onset		143
Midpoint		150
熔融温度		343
充模分析		额定值
熔体粘度 (400 ° C)		350
挤出		额定值
干燥温度		120 到
干燥时间		3.0 到
熔体温度		380 到

