

转炉锰基无氟化渣剂 桂阳

产品名称	转炉锰基无氟化渣剂 桂阳
公司名称	郴州市诚远工贸有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	产地:桂阳 锰含量 :16 (%) 粒度:40mm
公司地址	郴州市北湖区国庆北路74号1幢201-15室
联系电话	86-73515873501802 15873501802

产品详情

本公司自有矿山，大量供应锰矿球团复合造渣剂，

产品特点：

当前国内外各大钢厂要改善转炉造渣，选用好的造渣剂和冷却剂是优化转炉炼钢造渣工艺的重要途径。转炉无氟造渣剂是理想的造渣剂，又是良好的冷却剂，可充分满足转炉炼钢的工艺要求。无氟复合造渣剂具有低熔点·高的成渣速度，比传统单一使用石灰萤石球团矿等造渣材料要优越的多。注要表现以下几方面：

一.快速成渣

无氟造渣剂熔点低， mno 与 $sio_2.al_2o_3$ 生成一系列低熔点化合物，并延缓了 c_2s 的生成，加入转炉后即迅速形成渣液，同时该渣液与石灰接触并渗透，加速石灰溶解，从而产生快速成渣效果。

二.稳定转炉吹炼过程，减少喷溅。

使用无氟造渣剂，吹炼平稳，渣况良好，大幅降低了因炉渣返干等愿因造成的喷溅频率。

三.促进钢液回锰，冶炼终点 mn 含量提高.

使用效果：

一.全程化渣好，基本上不喷溅,无"返干",不粘枪，有利于安全生产，并能降低钢铁料的消耗，冶金效果好。

二.熔点低，提高冶炼前期的化渣速度，缩短化渣时间，有利于前期去磷。

三.吹炼平稳,生产顺利,冶炼周期减少1-2`

四.终点钢水余锰提高,可节约fe,mn1-2kg/t.

五.可以替代萤石造渣。

"转炉锰基无氟化渣剂"的磷含量为0.13(%)，锰含量是16(%)，粒度为40MM，SiO₂含量是15(%)，铁含量为14(%)，产地是桂阳