

1.2711模具钢板材管材带材丝材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 1.2711模具钢板材管材带材丝材 |
| 公司名称 | 上海威力金属集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号 |
| 联系电话 | 13661845828 13661845828 |

产品详情

1.2711葛利兹模具钢材主要特性 油淬及气淬塑料模具钢,拥有良好淬透性质 良好的韧性 抗热性能良好,适应用为冷作工具用途 适于表面处理(如镀铬)

良好的抛光性能1.2711葛利兹模具钢材主要用途 压铸模具、支撑工具、模架 需高硬度大型模具1.2711葛利兹模具钢材化学成分% C Si Mn P S Cr Mo Ni V 0.50-0.60 0.15-0.35 0.50-0.80 0.025 0.

0.025 0.60-0.80 0.25-0.35 1.50-1.80 0.07-0.12 1.2711葛利兹模具钢材物理性质热膨胀系数 20-100

Celsius [10⁻⁶ m/(m × K)] 20-200 Celsius [10⁻⁶ m/(m × K)] ? 20-300 Celsius [10⁻⁶

m/(m × K)] 20-400 Celsius [10⁻⁶ m/(m × K)] ? 20-500 Celsius [10⁻⁶

m/(m × K)] ? 11.8 12.7 13.4 14.0 14.3热传导性 20 Celsius [W/(m × K)] 350 Celsius [W/(m × K)]

? 700 Celsius [W/(m × K)] ? ? ? 37.5 36.0 32.5 ? ? 超声检验 ASTM A388-FBH max.6 mm(1/4

inch) 或者SEP1921-test group3-class C.c 或者按客户要求清净度 ASTM E45-Method A with type A 1.5, B;C

and D each 2或者 DIN 50602-K4 30或者按客户要求出厂状态 调质预硬至 310-345

(~ 32-36HRC)或340-380 (~ 36-40HRC) 运用状态 310-345 (~ 32-36HRC) 钢材结构 马氏体及贝体组织 根据交货的保证条件又分为三类：甲类钢（A类钢）是保证力学性能的钢，乙类钢（B类钢）是保证化学成分的钢，特类钢(C类钢)是既保证力学性能又保证化学成分的钢，常用于制造较重要的结构件，中国目前生产和使用多的是含碳量在0.20%左右的A3钢（甲类3号钢），主要用于工程结构，有的碳素结构钢还添加微量的铝或铌（或其他碳化物形成元素）形成dan化物或碳化物微粒，以限制晶粒长大，使钢强化，节约钢材，在中国和某些，为适应专业用钢的特殊要求，对普通碳素结构钢的化学成分和性能进行调整，从而发展了一系列普通碳素结构钢的专业用钢（如桥梁、建筑、钢筋、压力容器用钢等）。

1.2711 上海威力选购经营宗旨：

1.1.2711 顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理

2.1.2711 批零兼营,一张起售；

3.1.2711 顾客可以随意挑选所需要的长度或要求；

4.1.2711 代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;

5.1.2711 调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；

6.1.2711运输,量大可直接发货到您的地点 ;

7.1.2711节假日不休息,随到随提 ;

8.1.2711所售钢板,公司负责质上海威励经营宗旨。