

不饱和聚酯树脂191# 玻璃钢树脂196 196树脂

产品名称	不饱和聚酯树脂191# 玻璃钢树脂196 196树脂
公司名称	东莞市桥头台鑫包装材料店
价格	15.00/千克
规格参数	牌号:196# 产商/产地:广东 含量 :99.8 (%)
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市桥头石水口200号
联系电话	86-076982360769 13543786788

产品详情

包装：5公斤

25公斤价格是15.8元/公斤

220公斤/桶12.9元/公斤大桶价格可以当天咨询为准，树涨降价幅度比较大。

联系人李小姐13543786788

qq：314239327

不饱和聚酯树脂191#

特点及用途：191#为通用型玻璃钢树脂，具有中等粘度，该树脂固化收缩小，强度高，

耐热性好，适用于普通frp制品。

序号	检验项目	标准范围	检验结果
1	外观		淡黄色透明粘液
2	粘度 (25) pa.s	0.4-0.6	0.45
3	酸值 mgkoh/g	18-24	19
4	凝胶时间(25) min	8-18	11
5	温峰	180-195	192

5	固体含量 %	63-73	69.5	
7	80 稳定性 h	24	24	
8	巴氏硬度 hba		32	

实验温度：25 ± 2 ；

湿度:50 ± 5%

固化剂氧含量:11.5 ± 0.3%

包装与贮存

191#的包装为净重220kg金属桶,在20 下储存期为三个月,在30 下储存期减半,30 以上储存期会进一步缩短.本品为易燃品,储存时应放置在阴凉通风处,远离热源,远离明火,避免明火,避免阳光直射,本品在储存时还应注意防止雨水渗透.

由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响的因素，因此不排除用户自行测试和研究的必要性，本资料在法律上也不保证产品的某些性能对某一具体用途完全适用。

产品特点

有较好的耐水性和浸润性，适于手糊/喷射成型。 有较低的粘度和较低的反应性,可以大量添加石粉等填料,具有无水纹/粘性小/白度高/质感好等特点。

产品系数

颜色：浅绿透明

酸值 (mgkoh/g) : 23~30

固体含量 (%) : 65~70

粘度 (25 , min) :0.3~0.5

凝胶时间 (29 , min) :10~20

巴氏硬度 (25) : > 45

热变形温度 () : > 70

拉伸强度 (mpa) : > 60

弯曲强度 (mpa) : > 130

断裂（延伸率%）：> 3.0

产品用途

适用于制作玻璃钢产品，高档人造大理石，石英石，宝丽板，风机等各种玻璃钢产品。

全透明树脂 20公斤/桶 配送固化剂促进剂 400元/桶 5公斤装/套125元

工艺品树脂 25公斤/桶 配送固化剂促进剂 450元/桶 5公斤装/套95元

2112软树脂 25公斤/桶 配送固化剂促进剂 500元/桶 5公斤装/100元

2126树脂 25公斤/桶 配送固化剂促进剂 500元/桶 5公斤装/100元

联系方式

联系地址：广东省 东莞市桥头镇石水口东深路200号

联系电话：13543786788李小姐 /0769-82360769陈小姐 苏小姐 莫小姐

阿里旺旺：taixin67899（可以点击右边的旺旺在线，直接跟我们联系哦 ^__^ ）

腾讯qq：314239327（想用qq咨询的也可以加我们哦 _ _ ）

"不饱和聚酯树脂191# 玻璃钢树脂196 196树脂"的固体份为65（%），CAS是国标，牌号为196#，产商/产地是广东，用途为工艺品树脂，含量 是99.8（%）