

FL-150F 溶剂型有机触变剂

产品名称	FL-150F 溶剂型有机触变剂
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:希谱化学 类别:溶剂型有机触变剂 外观:白色粉末
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

FL-150F溶剂型有机触变剂

产品介绍：

FL-150F是特殊改性的聚酰胺微粉蜡，专门设计应用于溶剂型无溶剂型高固含涂料、油墨、胶黏剂、密封胶、润滑脂等领域。产品可在体系中分散膨胀，有效建立触变粘度，控制流挂和防止沉降。

外观	白色粉末
成分	特殊改性聚酰胺微粉蜡
粒径	20微米
熔点	122
密度 (g/cm)	0.98
堆积密度 (g/cm)	0.4-0.6
酸值 (mgKOH/g)	5
活性成分 (%)	100

产品特性：

- 提供良好的触变、增稠、抗流挂、防沉性能。
- 不泛黄，不影响产品光泽，可用于各种油漆。
- 在高温条件下，仍具备良好的稳定性。可在较高的温度下使用，不会反粗，结粒。

- 良好的储存稳定性，不变色，不吸水。
- 尤其适用于环氧体系。
- 减少毛刷阻力和具有良好的应用性能，是一款经济实惠的100%活性粉末。

应用领域：

- 可应用于各种溶剂型，无溶剂型，高固含体系。
- 特别适用于环氧和氯化橡胶涂料体系。
- 各种普通防腐和重防腐涂料体系。
- 聚酯涂料体系。
- UV涂料体系。
- 双组分聚氨酯体系。

使用方法及用量：

- FL-150F在涂料体系中需要20-30分钟活化时间，活化温度与体系的极性相关。砂磨机等分散设备有利于产品的活化。当气温比较低时，可加入1-2%的异丙醇促进胶体形成。加温分散后冷却过程中的搅拌可能会影响胶体结构。
- 常规添加量为配方总量的：0.5%-3%，具体添加量会随着体系的类型而变化。

包装规格：15公斤/包。