

工地土石方拆除 无声破碎剂/静态破碎剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 工地土石方拆除 无声破碎剂/静态破碎剂 |
| 公司名称 | 重庆路恒建材有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 材质:化工 产地:重庆 品牌:路恒 |
| 公司地址 | 重庆重庆市北碚区城南国贸大厦 |
| 联系电话 | 86 023 63220355 18983703488 |

产品详情

无声破碎剂详情

一、用途 无声破碎剂(也称破石剂、裂石剂、静态破碎剂、无声膨胀剂、岩石膨胀剂)

是一种粉状的高效安全的破碎材料，适用于大理石、花岗岩及珍贵玉石的开采，也适用于各种钢筋混凝土建筑物的破坏及拆除。特别适用于不宜采用有震动有冲击波拆除的场合，进行破碎或拆除作业。本产品属建材类产品，产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：jc506-92，属安全级普通材料产品，可以和普通货物一样购买、运输和使用。

二、产品性能 本产品无毒、无味、无声、无震，主要成分是铝酸钙、硅酸盐水泥、及其他助剂。

三、使用方法合理的操作方案是我们使用无声破碎剂的最关键环节，它直接关系到破碎效果。

如果设计不当，有可能导致开裂时间过长或者“喷孔”甚至不开裂的严重后果。

一般的使用方法如下：1.钻孔：钻孔设计说明如下，1) 孔径：32-50毫米（孔径越大，产生的膨胀压力越大，开裂时间越短）;2) 孔

距：15-40厘米（孔距越小，开裂时间越短。根据孔径和物体的不同材质，约为

孔径的5-8倍,如花岗岩和钢筋混凝土约为孔径5-6倍,大理石和混凝土7-8倍);3

)孔深:85-105%h。装药前请将孔内的粉尘或积水清理干净。4)排距:即排孔

之间距离:0.3-3m(工程破碎一般为0.3-0.9m,矿山方料开采为1-3m,)2. 配比和用量:破碎剂用量:因材质不同,膨胀粉用量约为6-20千克/立方米。

水配比量:约为破碎剂重量的25-30%,如10公斤破碎剂配2.5-3公斤水。注:当

环境温度低于10摄氏度时,可用40度左右的温水搅拌。3. 搅拌及装孔:将配比好的破碎剂缓慢加入水中,边加入边搅拌,直到搅拌成

糊状浆体(一次搅拌最好不超过10公斤,这样比较好装孔),然后将搅拌好的浆体

在5分钟内倒入孔中(不用封口)。注意:混合搅拌和装孔的时间最好不超过10

分钟,整个操作过程最好不超过30分钟。为了降低破碎剂装完后“冲孔或喷孔”

的机率,夏天时尽量避开高温时装孔,尽量避开“被破碎物自身温度高”时装孔

。如果是长“排孔”或深孔,最好多人同时装孔。当环境温度低于5度时,装完

孔后可以用草席或者其他东西遮盖孔口保温。4. 当要破碎厚度大的混凝土时,可分层破碎,单层厚度为1m左右为宜。对于特

殊工程,可设计成斜向孔。对于斜向孔或者水平孔可借助导管装料,或者将料拌

成半糊状料并搓成条塞入孔中然后捣实。5.

一般2--7小时后出现裂缝,若20小时后仍无裂缝,说明你设计的孔距偏大,

应沿钻孔线再适当加孔并灌入本品。6.

本产品根据石材开采和钢筋混泥土破坏使用时的温度分为三个型号,订购时

应按实际施工温度、选择合适的型号,不可互用。(不过请你放心,我们会根据

季节温度情况,给你提供最合适的产品型号)。

四、注意事项:为防止伤人事故,使用我公司产品必须配戴防护眼镜(防尘防冲

击型pvc护目镜),并且在装好药5小时之内,不得接近装好的药眼上面俯视(即

扑看)。本产品属安全级普通材料产品,在任何燃点、高温高压和撞击条件下均

不会发生燃烧和爆炸。但如在运输、存储,使用和管理不当时,仍有较低级别的

危险性。特此声明防潮保存,在不受潮情况下保质期三年,使用前请仔细阅读本

说明书并按本说明书内容操作使用。

五、郑重声明:如因违反本说明书其中任一条款内容而产生人身伤害和财物毁损

的事故，本公司概不承担任何法律和经济责任。六包装与储存:1. 用塑料袋真空包装，每袋5公斤，每纸箱（或编织袋）4袋。计20公斤。2. 存放在阴凉干燥处，注意防潮，严禁暴晒，远离儿童。3. 三年的保存期

"工地土石方拆除 无声破碎剂/静态破碎剂"的规格为25Kg/袋，用途是岩石混凝土拆除，品牌为路恒，材质是化工，产地为重庆