

# ASTM D2模具钢锻圆 轧圆 毛圆 黑皮棒 光亮

产品名称	ASTM D2模具钢锻圆 轧圆 毛圆 黑皮棒 光亮
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

ASTM D2牌号：D2/T30402标准：ASTM A681-08化学成分：碳 C：1.40 ~ 1.60 锰 Mn：0.10 ~ 0.60 磷 P：0.030 硫 S：0.030 硅 Si：0.10 ~ 0.60 铬 Cr：11.00 ~ 13.00 钒 V：0.50 ~ 1.10 钨 W：~ 钼 Mo：0.70 ~ 1.20  
2.3 渗碳时间的影响：当渗碳温度、碳势确定以后，渗碳时间主要取决于有效硬化层深度，渗碳时间越长，硬化层越深，反之越浅，对于17NiCrMo6钢硬化层在10-15 μm的工件，如果扩散期控制不好，时间过短，有可能造成渗层碳浓度分布曲线过陡，在以后的缓冷过程中，形成缓冷裂纹，2.4 缓冷速度的影响：缓冷一般是在冷却井中进行的，其冷却速度应比空冷更加缓慢，以便尽可能得到较平衡的组织，如果由于某种原因，使缓冷速度相当于空冷速度，结果就要出现缓冷裂纹，分析结果也表明，当渗碳层表面的含碳量达到共析成分以上时，渗层的淬透性不完全相同，在特定的缓冷速度下，发生不均匀相变，中间层的马氏体比容较大，使表面受拉应力，由于表层有恶化，承受不了大的拉力而开裂。

ASTM D2 出货说明：

ASTM D2

1,因为材料的韧性，本公司的所有材料都是买家付款后才进行切割出售，都是属于专门为买家订

ASTM D2 做的产品,一经售出，非材质问题，概不退换！敬请谅解。

ASTM D2

2,请买家在购物前先把所需产品的具体规格，公差，数量以及所需性能描述清楚，一来可以节省彼

ASTM D2

此的时间，二来可以避免出现上述原因的纠纷！如果是买家没有描述清楚的，一旦出现纠纷，卖家

ASTM D2

概不承担任何责任！敬请谅解！4) 五、由于钢材价格每天浮动不定以及客户需求量不一样（本公司

ASTM D2

批发与零售价格有别），所以店铺显示的价格仅为参考价，对于那些要求线上直接订货的买家在此表

ASTM D2 示歉意。现在只能是网下下单，可通过合同方式（公司三证或者其他）下单！