

# 水性漆 润沐 水性漆 12 (月)

产品名称	水性漆 润沐 水性漆 12 (月)
公司名称	北京润沐工贸有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:润沐 按溶剂类型分:水性漆 贮存期:12 (月)
公司地址	北京市通州区永乐店镇柴厂屯村村委会西1000米
联系电话	13903268016

## 产品详情

品牌	润沐	按溶剂类型分	水性漆
贮存期	12 (月)	耐擦洗性	20000 (次)
总固含量	36 (%)	光泽	亚光

产品概述：水性自交联丙烯酸分散体为基料，添加高性能的uv吸收剂和防霉抗藻成分，以水为稀释剂，绿色环保，无刺激性气味。

产品特点：1) 漆膜耐候性好，耐久性强；

2) 防霉、抗藻；

3) 耐水性、化学品性好；

4) 干燥快，施工性优异；

应用范围：适用于室内外木质门窗、户外家具的保护和涂装。

产品规格：类型：水性自交联丙烯酸分散体

外观：乳白色半透明液体

ph值：8-9

粘度：80-90ku

密度：1.00-1.04

固体份： 36%

最低成膜温度：0

冻融稳定性：通过

施工条件:

1. 表面处理：表面必须平整光滑，清洁干燥，无油污,并经打磨除尘处理。

2. 理论用量：约0.075kg-0.125kg/ m<sup>2</sup> (125um湿膜)

3. 施工方式：刷涂，喷涂

4. 干燥时间：环境温度20℃，空气相对湿度65-75%时，干燥时间4-6小时，如整夜干燥效果更好；在30-60分钟内，应隔绝灰尘，60分钟内搬动，触摸应小心。

5. 施工注意事项：

1) 施工前将漆搅拌均匀，用少量清水兑稀至施工粘度，兑水比例不超过5%；

2) 刷涂或喷涂，宜薄层多道施工，重涂时间大于4小时（t：20℃，rh：65-75%）；

3) 施工环境相对湿度超过85%或环境温度低于10℃ 请勿施工。

储存条件：0℃以上，阴凉干燥处储存。

保质期：1年

产品包装：

20kg、100kg、200kg、1000kg（也可按客户特殊需求定做）

注意事项：

1. 开盖后若未一次调配完，请重新密封好。

2. 施工时应保持良好的通风环境，并做好必要的劳动保护。

3. 远离食物、饮料及动物食品。

4. 如不慎与皮肤、眼睛接触应立即用大量清水冲洗。